

Eco Prim T



Akrylový primer ve vodní disperzi bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC)

OBLASTI POUŽITÍ

Univerzální primer ke zvýšení přídržnosti vyrovnávacích stěrůk na všechny savé i nesavé povrchy v interiéru.

Některé příklady použití

- příprava cementových potěrů a hutných a hladkých betonových podlah před prováděním vyrovnávacích stěrůk MAPEI (viz materiály pro přípravu podkladů)
- ošetření povrchů se zbytky lepidel starých stěrůk dobře držících na podkladu před provedením vyhlazovací stěrky nebo před použitím cementových lepicích tmelů
- ošetření povrchů na bázi sádky, anhydridu, dřeva, lodní překližky, dřevotřísky a teraca, dlažby z keramiky a přírodního kamene před aplikací vyrovnávací stěrky nebo lepidla

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Eco Prim T je primer na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi bez obsahu rozpouštědel s jednoduchou aplikací, výbornou přídržností k podkladu, odolný proti vodě a stárnutí.

Eco Prim T má vzhled bílého latexu a je připraven k okamžitému použití; snadno se aplikuje štětcem nebo válečkem.

Eco Prim T není hořlavý a obsah organických těkavých látek (VOC) je prakticky nulový (EMICODE EC1 Plus). Z tohoto důvodu je naprosto neškodný jak pro pracovníky, kteří aplikaci provádějí, tak pro konečné uživatele prostor, ve kterých byl použit. Může být skladován bez zvláštních opatření.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Používejte **Eco Prim T** pouze na podlahy v interiérech.

- Na magnezitové podklady používejte **Primer EP** nebo **Mapeprim SP**.

- **Eco Prim T** používejte pouze na dřevo, které je stabilní proti vlhkosti.

- Nepoužívejte **Eco Prim T** v případě vztlínající vlhkosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklad musí být stejnoměrně vyschlý, pevný, zbavený prachu, nesoudržných částic, bez trhlin, nátěrů, vosků, olejů, koroze a dalších materiálů, které mohou nepříznivě ovlivnit přídržnost k podkladu.

V každém případě musí být dodrženy normy a předpisy platné pro jednotlivé státy.

Je nezbytné si ověřit, zda nedochází ke vztlínající kapilární vlhkosti.

Plovoucí potěry umístěné na lehčených vrstvách nebo dělících podložkách a potěry na násypech musí být izolovány parotěsnou zábranou.

V případě nutnosti opravte trhliny v podkladu, potěry zpevněte; použijte potěry s rychlým úbytkem vlhkosti, povrchy před pokládkou krytin vyrovnejte vyhlazovací stěrkou. Použití vhodných materiálů si ověřte v katalogu výrobků MAPEI pro přípravu podkladu nebo se obraťte na technický servis MAPEI.

APLIKACE PENETRAČNÍHO NÁTĚRU

Eco Prim T může být na podklad nanášen štětcem nebo válečkem a to na podklady z cementu nebo anhydridu, většinou ředěný vodou v poměru 1:2, nebo neředěný na podklad

z keramiky a přírodního kamene, dřeva nebo podklady se zbytky lepidel (pokud jsou odolné proti vodě).

Po vyschnutí nátěru je možné nanášet vyhlazovací stěrku nebo lepidlo; doba vysychání je závislá na teplotě a vlhkosti prostředí a pohybuje se v rozmezí od 2 do 5 hodin. V žádném případě nedoporučujeme aplikaci následně nanášených vrstev po době delší než 24 hodin.

Čištění

Eco Prim T může být odstraněn z náradí, obkladů, podlah a pracovních oděvů v čerstvém stavu vodou, po zaschnutí lihem nebo **Puliclem**.

SPOTŘEBA

0,10-0,20 kg/m² v závislosti na porozitě podkladu a způsobu aplikace na stavbě.

BALENÍ

Eco Prim T se dodává v plastových kanystrech po 20 a 5 kg.

SKLADOVÁNÍ

v původních uzavřených obalech má **Eco Prim T** nezměněné vlastnosti po dobu 24 měsíců. Chraňte před mrazem.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.



Tento symbol poukazuje na výrobky Mapei s nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC) a svědčí o snaze firmy Mapei o ochranu životního prostředí.



Tento symbol označuje výrobky Mapei s nízkým obsahem organických těkavých látek podle GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.), asociace pro kontrolu emisí podlahových krytin.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

Specifikace výrobku

Konzistence:	kapalina
Barva:	bílá
Objemová hmotnost (kg/m ³):	1,03
pH:	7,5
Obsah sušiny (%):	43
Viskozita dle Brookfielda (mPa.S)	3.000 (# 3-5 RPM)
Skladování:	12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem.
Klasifikace nebezpečných látek podle normy 1999/45/CE:	žádná Před použitím prostudujte odstavec „Předpisy pro přípravu a použití na stavbě“ a informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu.
EMICODE:	Ec1 Plus – s velmi nízkým obsahem emisí
Celní zatřídění:	3209 10 00

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při 23°C a 50% rel. vlhkosti)

Přípustná teplota při zpracování:	+5°C až +35°C
Doba vysychání:	
- beton-dřevo:	15-20 min
- keramika:	30-40 min
Doba pro nanášení následné vrstvy lepidla nebo stěrky	
- beton-dřevo:	2-3 hod
- keramika:	4-5 hod

VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti vlhkosti:	vynikající
Odolnost proti stárnutí:	vynikající
Odolnost proti olejům a rozpouštědlům:	částečná
Odolnost proti kyselinám a alkáliím:	částečná
Tepelná odolnost:	vynikající

Eco Prim T



MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

 CERTQUALITY No 250	 ISO 14001 Plant in Bologna & Naples CERTQUALITY No. 1230	 ISO 14001 Plant in Lodi CERTQUALITY No. 4027	 VERIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REG. NO. 1000010 PLANT IN BOLOGNA & NAPLES	 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS OHSAS 18001 CERTIFIED BY CERTQUALITY Plant in Lodi CERTQUALITY No. 3500	 CERTQUALITY No 6853	 CERTQUALITY No 3358	 ITC No. 03 0063 SJ
MAPEI S.p.A. - ITALY					MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.
 CERTQUALITY No 1517	 QMI No 004157	 DNV No 94-OSL-AQ-6236	 ISO 14001 Plant in Bologna & Naples	 VERIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REG. NO. 1000010 PLANT IN BOLOGNA & NAPLES	 DNV No 12026-2002 AQ-BUD-TGA	 IRAM No AR-QS-688	 CERTQUALITY No 5776
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY			MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA