

Profi Kantenkleber

Technický list

Spotřeba: z 1 pytle (30 kg) lze připravit cca 21l malty (přípevnění cca 25 bm úhelníků)
Složení: portlandský cement, vápencová drť, přísady
Zrnitost: zrna 0 – 0,8 mm
Norma: ČSN 722430 část 1 až 5
Pevnost: v tlaku min. 6,0 MPa, v tahu za ohybu min. 1,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 1 500 kg/m³

Zpracování

Podklad:

Musí být suchý, čistý, soudržný.

Míchání:

Při míchání použít pouze čistou vodu. Na 1 pytel dát do míchacího zařízení cca 5 až 6 l vody. Nechat promíchat, pak nechat cca 3 minuty stát a znovu promíchat. Stejně postupovat i při ručním míchání. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Nanášení:

Pro upevnění ochranných úhelníků nebo rohů nanést bodově vrstvu malty (cca po 30 cm v tloušťce 1,5 až 2 cm). Úhelníky ihned osadit a zatlačit do malty a srovnat. Přechnívající maltu setřít. Nedoporučuje se překročit tloušťku vrstvy 5 cm. Obdobně postupovat u elektrického vedení a krabic. Přechnívající maltu vždy odstranit. Nesmí se používat pod vápenosádrové omítky (MP2, MP4 a MGZ).

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Rychle tuhnoucí suchá maltová směs na minerální bázi pro vnitřní i vnější použití. Doba tuhnutí cca 30 min, vysoká pevnost a přilnavost k podkladu.

Použití

K rychlému osazení ochranných úhelníků, rohů, pomocných omítacích lišt, k upevnění trubek elektrického vedení a rozvodných krabic obzvláště pod sanační omítky apod.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

30 kg - pytel
1 200 kg - paleta (48 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

