

Profi Vápenný hydrát

(Jurat Kalk)

Technický list

Složení: $\text{CaO} + \text{MgO} \geq 93,1 \%$, $\text{MgO} \leq 5,0 \%$, $\text{CO}_2 \leq 4,0 \%$,
 $\text{SO}_3 \leq 4,0 \%$,
Sypná hmotnost: cca 425 kg/m³
Norma: EN 459-1; CL 90 - S

Zpracování

Míchání:

Míchání se provádí v běžné stavební míchačce a namíchaná směs se upraví na požadovanou konzistenci. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Doporučený poměr míchání:

Zdící malta:

2 díly Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk
1 díl cement
8 dílů písek + voda na požadovanou konzistenci

Štuková omítka:

1 díl Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk
3 díly písek + voda na požadovanou konzistenci

Vápenocementová omítka:

1 díl Profi Vápenný hydrát - Jurat Kalk
1 díl cement
6 dílů písek

Výrobek



Charakteristika

Profi Vápenný hydrát – Jurat Kalk je dodáván v práškové formě. Vyrábí se suchým hašením práškového vápna, které je vyrobeno pálením vysoce jakostního vápence.

Použití

Profi Vápenný hydrát – Jurat Kalk je určen jako pojivá složka pro přípravu zdící malty nebo omítkové směsi přímo na stavbě.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

60 l - pytel
paleta (30 pytlů)
volně ložený v silech
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

Profi
BAUSTOFFE