




Zálivková pryskyřice 2K SI 60 (Gießharz 2K SI 60)

- ✓ rychletuhnoucí
- ✓ vysoká pevnost
- ✓ bez zápachu
- ✓ snadné zpracování



Popis výrobku

Univerzálně použitelná bezzápachová rychletuhnoucí bezrozpuštědlová dvousložková silikátová pryskyřice na bázi vodního skla a polyuretanu s vynikající přídržností a konečnou pevností.

Použití

V interiéru i exteriéru k pevnému zacelení pracovních a smršťovacích trhlin v potěrech, také jako rychlá stěrková hmota a lepidlo na kámen, dřevo, kov, a beton. Vhodná i k upevňování výztužných profilů, schodišťových lišt a jiných dřevěných nebo kovových profilů, k dotvarování schodišťových hran apod. Vhodná pro podklady s podlahovým vytápěním a se zatížením kolečkovým nábytkem.

Balení a skladování

Balení:

1 sada 2 x 300 ml
5 sad v kartonu

Skladování:

V suchu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců.
Chraňte před mrazem.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 1,3 – 1,5 kg / l prostoru spáry, tj. cca 100 ml / bm
Ideální teplota zpracování:	+16°C až + 22°C
Zpracovatelnost:	10 – 12 minut
Pochozí po:	35 – 45 minutách
Konečná pevnost:	po cca 12 hodinách

Zkoušeno podle

Minimální obsah emisí EC1/R PLUS.

Po vytvrzení pachově neutrální, ekologicky a fyziologicky neškodná, bez vlivu na kvalitu prostředí z hlediska uvolňování těkavých látek.



Zpracování

Doporučené nářadí:

Špachtle, hladítko.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrázků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic.

Vhodné použití:

Všechny obvyklé stavební podklady.

Nevhodné použití:

Na bitumeny a lité asfaltové potěry.

Příprava podkladu:

Kovové prvky odmastěte.

Míchání:

Obsah nádoby se složkou A přelijte do nádoby se složkou B, uzavřete uzávěr, a po dobu cca 15 sekund intenzivně protřepávejte.

Pokud zaléváte velmi tenké spáry a potřebujete mít materiál velmi řídký, zpracujte pryskyřici do cca 4 minut.

K zalévání širších spár nebo k lepení nechte materiál po protřepání chvíli zavadnout, po cca 3 – 4 minutách jej pak pokud možno již svižně zpracujte.

Zpracování – sešívání trhlin:

Trhlinu vyčistěte, vysajte, ve vzdálenostech po cca 15 – 20 cm proveďte šikmo na směr trhliny řezy sahající do cca 2/3 hloubky trhliny. Do těchto řezů vložte **Murexin Sešívání trhlin - sponky HOCO** tak, aby horní hrana sponky byla min. cca 3 mm pod úrovní povrchu. Celou trhlinu včetně příčných řezů s vloženými sponkami vyplňte **Zálivkovou pryskyřicí 2K SI 60**. Zalitá místa srovnejte s okolním povrchem a posypte začerstva křemenným pískem zrnitosti 0,3 – 0,8 mm, po zaschnutí přebytečný písek odsajte.

Po cca 1 hodině lze pokračovat v dalším postupu, tj. zpravidla penetrací a vyrovnáním nivelační hmotou.

Pro perfektní systém

Sešívání trhlin – sponka HOCO

Křemičitý písek

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezesbýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

60036-00/01 Zálivková pryskyřice 2K SI 60, 12.11.2013, jda, str. 2

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721

e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz