



Malta na omítkové lišty a instalace

maxit fix

Maxit fix je průmyslově připravovaná suchá maltová směs na bázi speciálního cementu, jemného písku a pří-sad pro zlepšení přídržnosti a zpracovatelnosti. Odpovídá třídě malt P III podle norem DIN 18550 / EN 998-1 a je použitelná ve vnitřních i venkovních prostorách.

Použití

Jako rychle tuhnoucí malta na omítkové lišty a instalace pro všechny omítkové profily včetně materiálů z ušlechtilých ocelí. Na fixaci a upevnění instalacního vedení. Je vhodná také na fasádách a ve vlhkých prostorách.

Zpracování

Rozmíchat míchadlem na hustou plastickou konzisten-ci bez hrudek. Profily bodově fixovat maltou, vyrovnat, překrýt a před ztuhnutím maxit fix stáhnout. Profily neza-budovávat pod tlakem. Instalační vedení bodově fixovat a přečnívající maltu rovněž odstranit. Namíchaný mate-riál zpracovat během 30 minut.

Podklady

Zdivo všeho druhu a beton, s výjimkou sádrovitých pod-kladů.

Zvláštní upozornění

Nezpracovávat při teplotách objektu a vzduchu pod +5°C. Ztuhlý materiál už nepoužívat. V případě pochybností o zpracování, podkladu nebo možnostech použití si vyžádejte odborné poradenství.

Nepřidávat cizí látky. V ostatním platí ustanovení norem DIN 18550 / EN 998-1.

Skladování

V suchých prostorách minimálně 9 měsíců.

Forma dodávek

V pytlících po 10 kg na paletách po 60 pytlících = 0,600 tuny. V papírových pytlících po 25 kg, na paletách po 42 pytlících = 1,050 tuny.

Technické údaje

použití ve venkovních prostorách	ano
použití ve vnitřních prostorách	ano
přídržnost	> 0,08 N / mm ²
požární odolnost	A 1, nehořlavá
nasávkavost vody	W 0
trvanlivost	NDP
tepelná vodivost	< 0,83 W/mK
spotřeba materiálu (litrů čerstvé malty)	1 tuna dává cca 720 litrů čerstvé malty, 1 pytel cca 18 litrů čerstvé malty
třída pevnosti tlaku	P III / CS IV DIN 18550 / EN 998-1
pevnost v tlaku (po 28 dnech)	> 10 N / mm ²
spotřeba vody	cca 5 litrů na pytel 25 kg
vydatnost	cca 720 l/t

Údaje v tomto listě jsou založeny na našich součas-ných technických znalostech a zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich vý-robků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlast-ních zkoušek a pokusů při zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní způsob pou-žití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony a nařízení.

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dří-vější listy.

maxit