

SILIRUB S

Silirub S je vysoce kvalitní acetátový, jednosložkový, elastický tmel na bázi silikonu s obsahem protiplísňových fucidů.

Technická data:

Báze	polysiloxan
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost r.v.)	cca 7 minut
Rychlost vytvrzování (20°C/65% vlhkost r.v.)	cca 2mm/24 hod
Tvrdost (DIN 53479)	25 ± 5 Shore A
Specifická hmotnost (DIN 53479)	1,02g/ml (transparentní) - 1,25g/ml (barevné)
Teplotní odolnost	-60°C až +180°C
Tvarová paměť (DIN 7389)	> 90%
Maximální povolená deformace	25%
Modul pružnosti 100% (DIN 53504)	0,40 N/mm ²
Max. tahové namáhání (DIN 53504)	1,60 N/mm ²
Max. prodloužení před přetržením (DIN 53504)	> 500%



Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, odolný proti UV záření
- po vytvrzení trvale elastický
- s přídavkem fungicidů zajišťujících odolnost proti plísním
- vyznačuje se typickým octovým pachem

Příklady použití:

- tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
- tmelící sklenářské práce
- tmelení stavebních spojů ve vlhkém prostředí
- tmelení klimatizačních systémů

Provedení:

Barva: kartuše 310 ml transparent, bílá, šedá, hnědá, béžová
Balení: kartuše 310 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé sanitární povrchy jako keramika, porcelán, sklo, nerez a ostatní lakované povrchy (nepoužívat na PVC a akryláty)

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Příprava: porézní materiály natřete přípravkem **Primer 150**, neporézní materiály nevyžadují ošetření Primerem

Vždy doporučujeme provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm

Maximální šířka: 30 mm

Minimální hloubka: 5 mm

Doporučení: hloubka spáry = ½ šířky spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál, např. **PE těsnící tmelařskou šňůru**.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí (ruční nebo pneumatickou).

Pracovní teplota: +5°C až +30°C.

Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spiritem (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a **Odstraňovačem silikonu Soudal**.

Úpravy: povrch upravte Tmelařskou stěrkou a **Soudal Vyhlažovač povrchu tmelů** nebo mýdlovou vodou.

Opravy: **Silirub S**

Bezpečnost a hygiena: Viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě

Poznámka:

Díky svému acetátovému charakteru může tmel reagovat s některými kovy (měď, olovo).

Nepoužívejte tento tmel na přírodní kameny jako je mramor apod., na tyto případy použijte Silirub MA.

Vyhnete se kontaktu mezi tímto tmelem a primárním tmelem izolačních dvojskel nebo PVB fólie u bezpečnostních skel.