



Základ neoprenový KK 4

(Neoprene Haftbrücke KK 4)



- ✓ široká oblast použití
- ✓ i na problémové podklady
- ✓ vytváří film
- ✓ rychleschnoucí



Popis výrobku

Velmi pružný rozpouštědlový adhezivní můstek na bázi syntetického kaučuku, rychleschnoucí, na povrchu vytváří souvislý film.

Použití

V interiéru, pouze na podlahy, pro přípravu hutných hladkých nenasákavých podkladů (litý asfalt, kámen, dřevěné podklady, teraco apod.), před aplikací nivelačních hmot, na podklady citlivé na vlhkost a také jako penetrace silně nasákavých podkladů před lepením kontaktními lepidly s obsahem syntetického kaučuku.

Vhodný pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem.

Balení a skladování

Balení:

4,5 kg plechový kanystr 80 kanystrů / 360 kg na paletě

Skladování:

V suchu v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, při teplotě nad +5°C.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Spotřeba:	cca 0,125 kg/ m ² 1 kg na cca 8 m ²
Spec. hmotnost:	cca 0,8 g/cm ³
Doba schnutí	
před stěrkováním:	2 – 4 hodiny
Ideální teplota zpracování:	+16°C až +22°C

Zkoušeno podle

GIS Code S1



Zpracování

Doporučené nářadí:

Hladká elastická stěrka, váleček, kartáč.

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmrázků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem (ČSN 74 4505).

Vhodný na obvyklé minerální stavební podklady, také na přírodní nebo umělý kámen, klinkery, dřevo, dřevotřísku, magnezitové potěry, nezapískovaný asfaltový lité potěr.

Nevhodné použití:

Na kov a plasty.

Příprava podkladu:

Všechny podklady pečlivě očistěte, přebruste a vysajte.

Zpracování:

Základ neoprenový KK 4 nanášejte vhodným nářadím neředěný rovnoměrně na podklad, zamezte vzniku louží.

Základ neoprenový KK 4 vytváří uzavřený film, který na silně nasákavých podkladech při následném lepení zabraňuje vsáknutí kontaktního lepidla do podkladu. Na druhé straně chrání tento film podklady citlivé na vlhkost před vnikáním záměsové vody z vyrovnávacích nebo nivelačních hmot. Celoplošným zapískováním vlhkého **Základu neoprenového KK 4 suchým** křemičitým pískem zrnitosti 0,3 – 0,9 mm vytvoříte vynikající mechanické spojení podkladu s vyrovnávací nebo nivelační hmotou. Po vytvrdnutí **Základu neoprenového KK 4** přebytečný volný písek důkladně vysajte.

Pro perfektní systém

Murexin výplňové hmoty: **Opravná hmota na beton SF 80, Opravná hmota na anhydrit CA 85**

Murexin nivelační hmoty: **Nivelační hmota Objekt Plus OS 50, Nivelační hmota Super Plus SL 72, Nivelační hmota Extrém NE 30, Nivelační hmota SL 10, Nivelační hmota na dřevěné podlahy NH 75, Nivelační hmota na anhydrit CA 40, Nivelační hmota na anhydrit CA 20, Nivelační hmota ST 12, Nivelační hmota ST 25**

Murexin kontaktní lepidla: **Lepidlo kontaktní disperzní LF 356**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýtku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.

6030-00/01 Základ neoprenový KK 4, 16.09.2008, jda, str. 2

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.info.murexin.cz