







HASIT PUTZHAFTVERMITTLER

Adhezní nátěr pod sádrové omítky

Oblast použití:	Bez rozpouštědlový penetrační přípravek pod sádrové omítky při použití na kritických místech, jako jsou hladký beton a polystyrenové desky. Finální produkt pro zlepšení přilnavosti sádrových a sádro- vápenných omítek na kritické , nepravdělné a nesavé podklady. Nepoužívat pod vápenné, vápeno-cementové a cementové omítky!
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Disperzní pojivo • Vodní sklo • Tříděný křemičitý písek • Minerální plniva • Organický
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Velmi dobrá přídržnost • Vyrovnává poréznost podkladu • Bez rozpouštědel • Strojně zpracovatelný • Stříkatelný • Zeleně obarveno
Zpracování:	 
Podmínky zpracování:	Až do úplného vysušení chránit před mrazem, přímým slunečním svitem. Do úplného vysušení nevystavovat vlhkosti (děšť).
Podklad:	Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot, jako jsou prach, saze, řasy, výkvěty, atd. Zbytková vlhkost betonových podkladů musí být nižší než 3,0% (CM měření). Veškeré odformovací prostředky (vosk, olej atd.) a slinuté plochy s cementovým mlékem musí být dokonale odstraněny.
Příprava podkladu:	Doporučujeme před aplikací provést mřížovou zkoušku pro ověření pevnosti podkladu.
Příprava materiálu:	Pečlivě promíchejte obsah nádoby a rovnoměrně naneste na celou plochu. Aplikovat neředěný. Při zpracování nutno obsah nádoby velmi často promíchávat (sedání hrubých podílů).
Zpracování:	Hasit Putzhaftvermittler je dodáván připravený k okamžitému použití. Při zahuštění ředit max. s 5% vody. Nanášá se válečkem nebo štětkou. Před omítání musí být Hasit Putzhaftvermittler zcela zaschlý (avšak 12 hodin při teplotě 20 ° C, a nejméně 24 hodin při teplotě 10 ° C). Výrobek nesmí být zpracováván pod +5 ° C teploty vzduchu a podkladu. U betonových podkladů musí být zbytková vlhkost menší než 3%(pomocí CM přístroje!)
Skladování:	V suchých prostorech na dřevěném roštu. Nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Datum výroby je uveden na obalu Skladovatelnost 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr ⁶⁺)

Technická data:

Číslo výrobku	006357	006358
Způsob balení		
Množství na balení	23 kg/Bal.kg/Bal.	7,5 kg/Bal.kg/Bal.
Balení na paletě	24 jednotek/kart.jednotek/kart.	64 EH/Pal.
Barva	žlutá zelená	
Spotřeba	cca 0,25 kg/m ²	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	



HASIT PUTZHAFTVERMITTLER

Adhezni nátěr pod sádrové omítky



Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.