

Haft und Armierungsmörtel 605



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183734

EN 998-1: 2010

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Univerzální cementová malta na úpravu povrchu hladkých betonových ploch a tepelně izolačních desek (korek, minerální vlna, polystyren) pro následné nanaášení omítek. Pro lepení tepelně izolačních desek a jejich armování vhodnou tkaninou. Vhodná na opravy poškozených nosných omítek.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 1,5 \text{ N} / \text{mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,53 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS IV