

Spotřeba:	v závislosti na zrnitosti a struktuře: 2,4 - 3,8 kg/m ² u hlazené struktury 2,7 - 3,5 kg/m ² u rýhované struktury
Zrnitost:	1,5 mm, 2,0 mm a 3,0 mm
Struktury:	hlazená a rýhovaná
Složení:	akrylátový - kopolymer, mramorová drť v různých zrnitostech, přísady, voda. Obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní
Normy:	certifikováno dle ETAG 004
Faktor difúzního odporu μ :	cca 130
Koeficient tepelné vodivosti λ :	0,70 W/m.K

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, suchý a dostatečně soudržný. Podklad nutno penetrovat materiálem Profi Putzgrund. U omítky s hlazenou strukturou postačí použít penetrační nátěr bez probarvení, tedy bílý. Při aplikaci omítky s rýhovanou strukturou je vhodné použít probarvený penetrační nátěr. Vhodná na všechny minerální podklady a jako konečná vrstva na kontaktní zateplovací systém PROFÍ. Za účelem zabránění přehřívání fasády by barevný odstín probarvené omítky měl mít činitel světelné odrazivosti větší jak 25 %.

Míchání:

Omítku je nutno dobře promíchat pomocí vhodného pomaloběžného míchadla. V případě potřeby lze pro lepší nastavení konzistence zředit vodou do 3 %.

Zpracování:

Nanášet pomocí nerezového nebo plastového hladítka, stáhnout na tloušťku zrna a ještě v mokřém stavu zahladit plastovým hladítkem. Nezpracovávat při silném větru, horkém počasí, v dešti nebo mlze.

Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +5 °C (okolní vzduch/materiál/podklad). Chránit před mrazem a rychlým schnutím. Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty. Nemíchat s jinými materiály.

Doba schnutí:

Při +20 °C a 65% vlhkosti vzduchu schne omítky 12 až 36 hodin (podle zrnitosti). Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Záruka kvality:

Produkt podléhá přísné kontrole ve vlastní podnikové laboratoři i ve státní autorizované zkušebně.

Barevné odstíny:

Lze dodat v bílé barvě nebo možno natónovat v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ. Pro přesnější výběr barevného odstínu doporučujeme provedení zkušební vzorku přímo na objektu. Za účelem zaručení shody barevného odstínu je nutné zpracovávat materiál dodaný z jedné výrobní šarže. V případě nutnosti zpracování materiálu z různých výrobních šarží je zapotřebí jejich vzájemné promíchání. Dále se doporučuje před aplikací shodu barevného odstínu ověřit na zkušební ploše. Při nedodržení výše uvedeného nelze reklamace vyplývající z případné neshody barevného odstínu akceptovat.

Výrobek



Vlastnosti

Elastická, mechanickému dlouhodobě povětrnostním stálobarevná.	odolná proti poškození, odolávající vlivům,
--	---

Použití

Strukturální omítky na vápeno-
cementové jádrové a vrchní omítky,
na stěrky a betonové podklady,
jako vrchní omítky na kontaktní
zateplovací systém PROFÍ ETICS,
certifikovaný dle ETAG 004.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné
prostředky. Při zasažení kůže a
očí důkladně omytí vodou. Nesmí
být likvidován společně s
domovním odpadem, nesmí
uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

25 kg - kbelík
600 kg - paleta (24 kbelíků)
Skladovatelnost na suchém a
stinném místě v rozmezí teplot
+5°C až +28°C (nesmí zmrznout!)
v originálním balení 12 měsíců od
data výroby.