

### Použití

ECOLOR R je dekorativní omítkovina rustikálního typu (nazývá se též zatíraná nebo zrno na zrno). Je určena pro finální úpravu omítek, betonových panelů, zateplovacích systémů, sádkartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Je efektní úpravou všech stavebních konstrukcí. Ošetřený povrch je hydrofobní a zůstává dlouho čistý. **Vyrábí se standardně ve velikosti zrna 1; 1,5; 2 a 2,5 mm.**

### Schválení

Výrobek splňuje požadavky normy EN 15824:2009. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o vlastnostech. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

### Složení

Směs pigmentů, plniv a kameniv ve styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

### Odstín

Vyrábí se jako bílá báze A. Odstíny lze připravit podle firemního vzorkovníku v sídle firmy nebo u obchodních partnerů vybavených tónovacími stroji. U variant se zrnem 1,5 a 2 mm se vyrábí i báze C, která je určena pro tónování tmavých odstínů.

### Parametry nátěrové hmoty

obsah netěkavých složek	min. 80 %
měrná hmotnost	cca 2000 kg/m <sup>3</sup>

### Parametry zaschlého nátěru

nasákavost	0,07 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
ekvivalentní difúzní tloušťka(S <sub>d</sub> )	0,12 – 0,3 m
přidrženost k betonu	min. 1,5 MPa.
propustnost pro vodní páru	V2
permeabilita vody v kapalně fázi	W3
soudržnost	0,928 MPa
reakce na oheň	F

### Příprava podkladu

Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí. Podklad je nutno zbavit všech železných předmětů a rezavých skvrn nebo je vhodně sanovat izolačním nátěrem.

- kontaktní zateplovací systémy - vrchní armovaná stěrka musí být vyztřálá (cca 2-3 dny při tloušťce 3 mm),
- nové omítky - musí být vyztřálé, jelikož nanášené omítkoviny výrazně zpomalí proces karbonatace,
- staré omítky - musí být soudržné, všechny nepřilnavé části se musí odstranit, omýt tlakovou vodou s přídavkem saponátu, povrch je nutno vyspravit,
- dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky je nutné zbavit prachu a volných částí.

Všechny savé podklady před aplikací omítkoviny opatřit základním penetračním nátěrem PENECO O v odstínu omítkoviny.

### Aplikace

ECOLOR R se nanáší po úplném zaschnutí penetračního nátěru po 8 až 24 hod. (podle povětrnosti) nerezovou stěrkou v jedné vrstvě o tloušťce dle velikosti zrna. Okamžitě po nanášení je možné tvrdým, strukturálním moltoprénovým válečkem vytáhnout jemnou strukturu. Nejužívanějším způsobem je uhlazení nanášené vrstvy omítkoviny lehkým tlakem pěnového nebo plastového hladítka po krátkém zavadnutí - cca 10-20 minut, při teplotě 20 °C (dle teploty a vlhkosti vzduchu může být rozmezí doby zavadnutí 5-45 minut). Doba schnutí při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je podle tloušťky vrstvy 36 až 48 hodin (při 5-8 °C a vysoké vlhkosti vzduchu až 72 hodin). Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +25 °C. Při práci chránit aplikované plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

### Způsob nanášení

Nerezovou stěrkou.

**Spotřeba**

Dle velikosti zrna cca 1,3-1,7; 2,0-2,5; 2,9-3,6; 3,8-4,8 kg/m<sup>2</sup>.

**Ředění**

Omítkovina má viskozitu seřízenou pro nanášení s uvedeným nářadím.

**Údržba**

Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

**Hygiena a bezpečnost práce**

Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

**První pomoc**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

**Skladování**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**Likvidace**

Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování odpadů. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02.

**Upozornění**

Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. U připravovaných barevných omítkovin provede spotřebitel kontrolu odstínu nátahem na ploše cca 1 m<sup>2</sup>.

**Balení**

25 kg.

Datum revize: 25. 11. 2015