

<b>Charakteristika</b>	jednosložková disperzní omítka pro použití v exteriéru i interiéru
<b>Použití</b>	Omítka je určena na kontaktní zateplovací systémy, jádrové omítky, stěrky, beton, sádrokarton, dřevotřísku jako finální strukturální povrchová úprava.
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- mechanicky odolná</li><li>- odolná povětrnostním vlivům i oděru</li><li>- výborná přilnavost k podkladu</li><li>- vodoodpudivá, hydrofóbní</li><li>- prodyšná pro vodní páry</li></ul>
<b>Vzhled a barevnost</b>	struktura zatíraná - 2 zrnitosti (1,5 mm a 2,0 mm) bílá + barevné odstíny dle vzorkovníku Kessl line fy Kessl s.r.o.
<b>Aplikace</b>	<p>Čistý, suchý a soudržný podklad se zpenetruje základním nátěrem FAPENA omítka fy Kessl s.r.o., doporučuje se použít penetrační nátěr probarvený v odstínu omítky. Po dokonalém zaschnutí penetrace se AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA důkladně promíchá pomalu běžným rotačním míchadlem. Poté se natahuje nerezovým hladítkem ve vrstvě odpovídající zrnitosti. Konečná struktura se vytváří plastovým hladítkem. Omítku je nutné nanášet na ucelenou plochu bez přerušení, aby se zabránilo viditelnému napojování omítky. Nanáší se "mokrý do mokrého".</p> <p>Omítku je nutné aplikovat na místech chráněných před přímým sluncem, silným větrem a deštěm. Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci je od +5°C do +30°C.</p> <p>Pro kontaktní zateplovací systém se doporučuje použít odstíny, jejichž koeficient světelného odrazu (HBW) je vyšší než 28%.</p>
<b>Ředění</b>	neředí se, připravena k aplikaci V případě potřeby je možné ředit vodou do 2%. Nářadí lze umýt vodou.
<b>Spotřeba</b>	zrnitost 1,5 mm: cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> zrnitost 2,0 mm: cca 3,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balení</b>	v recyklovatelných plast.obalech o obsahu 25 kg
<b>Skladovatelnost</b>	V rozmezí teplot +5 °C až +28 °C, <b>nesmí zmraznout</b>
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	12 měsíců v původním uzavřeném obalu

*ES Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a nařízení vlády č.190/2002 Sb.v platném znění*

Výrobní středisko Otovice  
V Březinkách 185  
362 32 Otovice  
tel.: 353 449 767  
fax: 353 564 027

[www.kessl.cz](http://www.kessl.cz)  
E-mail: [otovice@kessl.cz](mailto:otovice@kessl.cz)