

ATB

Charakteristika: jednosložková směs pastovité konzistence na bázi akrylátové disperse s přísadou plniv, speciálních aditiv, bílého zabarvení, která po vytvrzení zůstává plastoelestická.

Použití: ATB je určen pro spárování jak v interieru staveb, tak i v externích podmínkách. Je určen k tmelení spár se šířkou do 40 mm porézních silikátových materiálů (beton, plynosilikát, azbestocement, cihelné zdivo, keramika, sádkokarton), dřeva, dřevotřísky a skla. Oblast použití tmelu ATB je především ve stavebnictví k těsnění spár silikátových obvodových plášťů budov, při renovaci těchto spár, k těsnění střešních detailů, autoopravárenství. V interieru se používá k těsnění parapetních systémů, drobných spár, bytových jader, příp. pro drobné kutilské práce. Jeho předností je minimální smrštění. Není vhodný do míst, kde je předpoklad dlouhodobého působení vody (bazény, sauny, sprchy).

Vlastnosti: tmel je vodou ředitelný, nehořlavý, nejedovatý. Odolává občasnému styku s vodou a bobtná v organických rozpouštědlech. Požadovaná úroveň dle ISO 11600 platí pro třídu 12,5P konstrukčních tmelů F.

Vzhled: bílá pastovitá konzistence

Aplikace: Nanáší se stěrkou zubovou nebo obyčejnou. Styčné plochy nutno očistit od prachu a mastnoty. Před nanášením je vhodné opatřit plochy nátěrem tmelu rozředěného s vodou v poměru 1:4 (tmel:voda). Lze jej nanášet i na vlhkou stykovou plochu. Při aplikaci je třeba pracovat v rozmezí teplot +5 °C až 30°C. Doba vytvrzení je podle vrstvy tmelu 3-5 dnů.

Vydatnost: orientačně

Při šířce spáry 20 mm a tloušťce tmelové vrstvy 7 mm je spotřeba cca 0,22 kg/bm spáry

Při šířce spáry 30 mm a tloušťce tmelové vrstvy 9 mm je spotřeba cca 0,43 kg/bm spáry

Balení : 1 kg, 5 kg, 10 kg a 40 kg

Skladovatelnost: +5°C až +30°C – nesmí zmrznout

Doba zpracovatelnosti: 24 měsíců

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Protokol o ověření shody typu výrobku č.020-027985 vydaný TZÚS Praha, s.p.,
pobočka 0200 – České Budějovice*

Výrobní středisko Otovice

V Březinkách 185

362 32 Otovice

tel.: 353 449 767

fax: 353 564 027

www.kessler.cz

E-mail: otovice@kessler.cz