



Samolepící střešní šindel s keramizovaným posypem.

CE dle EN 544

složení asfaltu			Oxidovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	340	+/-3
tloušťka	-	mm	3	+/-10%
viditelná část	-	mm	145	-

Fyzikálně chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m ²	9	+/-8%
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m ²	100	+/-10%
hmotnost granulátu	EN 544	g/m ²	1250	+/-20%
mez pevnosti MD/CMD	EN 544	N/5cm	700/450	+/-15%
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	100	+/-20%
přilnavost granulátu	EN 544	-g	0,8	+/-0,15
množství čistého asfaltu	EN 544	g/m ²	>1300	

Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace dle	EN 13501-1	E

Balení

Obal	polyetylen
Počet šablon v balení	16
m ² /balík	2,32
m ² /paletě	185,6

