

**Strešní šindel s keramizovaným granulátem.****CE** dle EN544

složení asfaltu			Oxidovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	337	+/-3
tloušťka	-	mm	3,4	+/-10%
viditelná část	-	mm	143	-

Fyzikálně chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m ²	8,3	+/-8%
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m ²	100	+/-10%
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m ²	>1300	-
hmotnost granulátu	EN 544	g/m ²	>1400	+/-20%
mez pevnosti MD/CMD	EN 544	N/5cm	700/450	+/-15%
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	100	+/-20%
přilnavost granulátu	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace dle	EN 13501-1	E

Balení

Obal	polyetylen
Počet šablon v balení	21
m ² /balík	3,05
m ² /paletě	158,6

