

# BARDOLINE PRO S125 - HEXAGONAL (SAMOLEPICÍ)



BARDOLINE®

Strešní šindel s keramizovaným granulátem.

CE dle EN 544

složení asfaltu			Oxidovaný asfalt	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	337	+/-3
tloušťka	-	mm	3	+/-10%
viditelná část	-	mm	143	-

## Fyzikálně chemické vlastnosti

hmotnost	-	kg/m <sup>2</sup>	9	+/-8%
hmotnost skelné nosné vložky	-	g/m <sup>2</sup>	125	+/-10%
hmotnost asfaltu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	>1300	-
hmotnost granulátu	EN 544	g/m <sup>2</sup>	>1400	+/-20%
mez pevnosti MD/CMD	EN 544	N/5cm	800/600	+/-15%
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	120	+/-20%
přilnavost granulátu	EN 544	-g	0,5	+/-0,15

## Požární odolnost

klasifikace dle	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace dle	EN 13501-1	E

## Balení

Obal	polyetylen
Počet šablon v balení	24
m <sup>2</sup> /balík	3,45
m <sup>2</sup> /paletě	179,4

