



Technický list výrobku



BUP

Probarvená kaménková omítka

Dekorativní omítka k okamžitému použití na bázi umělých hmot se strukturou vymývané omítky. S mramorovým granulátem. Pro vnější použití.

➤ **Technické údaje**

- Zrnitost: 1,2 – 1,8 mm (dekor mramor)
- Spotřeba: cca 4,5 kg/1m² při 1,2 – 1,8 mm
- Tloušťka nanášené vrstvy: 1,5 násobná velikost zrna
- S jemnou zrnitostí: dekor mramor 20/21/23/24/26/27/28/29/31/32/34/37
- Teplota při zpracování: +5°C

➤ **Vlastnosti**

Materiál je připraven k okamžitému použití. Je to materiál, který je po ztvdnutí odolný vůči povětrnostním vlivům a je mrazuvzdorný. Materiál lze dodat v různých dekorativních vzorech, překryje jemné vlasové trhlinky. Zpracovává se ručně. Tuto omítku je možné čistit.

➤ **Použití**

Slouží pro vnější použití, na omítkové plochy v oblasti soklů, nebo na omítky (≥ MG P II) a betonové plochy.

➤ **Podklad**

Podklad pod omítku musí být nosný, suchý zbavený prachu, výkvětu, nebo jiných separačních prostředků. Povrch musí být proveden rovně a přesně a před aplikací barevné omítky musí být stejnoměrně a úplně vyschlý. Nerovné plochy, jako např. zdívo, musí být opatřeny omítkou dle DIN 18550. Jako základní omítka jsou vhodné omítky kategorie malty ≥ P II dle DIN 18550. Staré, nepevně inoucí nátěry a vápenné barvy je nutno odstranit. Pro vyrovnání velkých barevných kontrastů a jako úprava silně savých ploch se použije základní nátěr Streichgrund firmy quick-mix.

➤ **Zpracování**

Výrobek je připraven k okamžitému použití! Před použitím pouze jedenkrát promíchejte lžící. Nemíchejte pomocí vrtačky, nebo míchadla. K nanesení barevné omítky použijte hladítko z nerezové oceli a omítku nanášejte přímo v tloušťce odpovídající cca 1 1/2-násobku velikosti zrna a způsobem "čerstvý nátěr na čerstvý nátěr" a následně uhladte. Zhruba za jeden den bude omítka při teplotě vzduchu + 20°C a při 65% relativní vlhkosti vzduchu odolná vůči dešťové vodě. Nízké teploty a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují schnutí. Čerstvou omítku je třeba chránit před příliš rychlým vyschnutím (při silném větru, nebo při přímém slunečním záření), jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy (nárazový déšť, mráz, atd.). Omítkové práce neprovádějte, pokud teplota vzduchu a teplota podkladu klesne pod + 5°C.

➤ **Složení&kvalita**

Neobsahuje rozpouštědla
Jako pojivo je použita disperze z umělých hmot
Jako kameniva je použito granulátu mramoru a dekorační drti
Jakost výrobku je trvale kontrolována

➤ **Spotřeba**

Spotřeba se řídí zrnitostí použité barevné omítky.

Výrobek	Zrnitost	Spotřeba
BUP 20/21/23/24/26/27/28/29/31/32/34/37	1,2-1,8 mm	cca 4-5 kg/m ²

➤ **Skladování**

Skladujte v řádně uzavřené nádobě, chraňte před mrazem. Doporučená spotřeba cca do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodáváme ve vědrech o obsahu 10 a 25 l.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Upozornění**

Používejte pouze nerezavějící nářadí. Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou. Podlahu dobře přikryjte. Lemovací pásy odstraňte dříve, než se začne vytvářet tenký povlak. Je přirozené, že při použití přírodních zrn se vyskytnou drobné barevné odchylky. Je proto vhodné pracovat na jedné pohledové ploše pokud možno s materiálem stejného čísla šarže. Je třeba počítat s vhodným přikrytím ploch namáhaných vlhkostí, jako jsou např. nechráněné volné části objektu. Uvedené informace jsou poskytovány na základě rozsáhlých zkoušek a četných praktických zkušeností. Nelze je aplikovat na každý konkrétní případ. Doporučujeme proto provést případně vlastní aplikační zkoušku. Technické změny v rámci dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Ve zbývajícím platí naše všeobecné obchodní podmínky.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhražujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007