



- jemný beton
- zrnitost do 5mm
- vnitřní, vnější použití
- mrazuvzdorný
- pevnostní třída C 25/30
- expoziční třídy: XC4, XF1, XA1

Č. art.	Spotřeba cca hodnota	Forma dodávky	Prodejní balení
112167	17 l/pytel	42 pytlů / paleta	30kg / pytel, 1.26t / paleta
200252	540 l/t	SILO	SILO




Obr.1a Namíchání kontinuální míchačkou.



Obr.1b Namíchání bubnovou míchačkou.



Obr.2 Usazení stavebního prvku do čerstvého betonu.



Obr.3 Vyhlazení povrchu a vhodné ošetřování.

Popis

maxit ton 904 je průmyslově připravený suchý beton třídy C 25 / 30 se zrnitostí 0 – 5 mm.

Jako beton dodávaný v pytlích je mnohostranně použitelný u hrubých staveb, dostaveb, sanací, rekonstrukcí a při výstavbě zahrad a staveb v ve vnějším prostředí.

Použití

maxit ton 904 je vhodný pro všechny betonářské práce na stavbách.

Ideální je v pozemních a průmyslových stavbách pro filigránové betonářské práce, pro zalévání otvorů, opravy betonových ploch a jako vyrovnávací beton pro nerovné plochy.

Je vhodný v zahradní a krajinné výstavbě pro osazování schodů, opěrných zdí, zabetovávání různých prvků (sušáky na prádlo, houpačky, palisádové stěny). Na všechny menší betonářské práce pro profesionály i domácí kutily.

Vlastnosti

- jemný beton
- zrnitost do 5mm
- vnitřní, vnější použití
- mrazuvzdorný
- pevnostní třída C 25/30
- expoziční třídy: XC4, XF1, XA1

Další zpracování

Dle normy ČSN EN 206.

Zvláštní upozornění

Nemíchat s jinými materiály.

Skladování

V dobře uzavřených originálních obalech je možno výrobek skladovat v suchých prostorech minimálně po dobu 9 měsíců od data výroby. Datum výroby viz tisk na obalu.

Technické údaje

Třída pevnosti dle ČSN EN 206-1:	C25/30
Expoziční třídy:	C25/30 XC4, XF1, XA1
Pevnost v tlaku: (po 28 dnech)	>30 N / mm ²
Zcela zatížitelný:	po 28 dnech
Vydatnost:	17 l / 30 kg 560 l / t
Zrnitost:	0-5 mm
Použití ve vnitřních prostorech:	ano
Použití ve vnějších prostorech:	ano
Konzistence:	F1, F2, F3
Mrazuvzdornost:	ano
Teplota při zpracování:	podklad: ne pod + 5° vzduch: ne pod + 5°
Zimní receptura:	ne
Zařízení pro zpracování a míchání:	PYTEL: Elektrické pomaluběžné míchadlo cca 400 ot./min. m-tec D20 kontinuální míchačka. Stavební bubnová míchačka. SILO: m-tec D20

Čištění zařízení: Při každém přerušení práce je nutno pracovní nástroje očistit čistou vodou.

Pokyny ve vztahu k životnímu prostředí

Obaly řádně vyprázdnit a předat k recyklaci.

Související dokumenty

Bezpečnostní list

Právní upozornění

Údaje v tomto listě jsou založeny na našich současných technických znalostech a zkušenostech. Kvůli široké škále možných vlivů při zpracování a použití našich výrobků nechrání zpracovatele před možnými vlivy vlastních zkoušek a pokusů při zpracování a použití našich výrobků a představují pouze všeobecné směrnice. Není možno z nich odvodit právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní způsob použití. Zpracovatel musí vždy na svou vlastní odpovědnost dodržovat případná ochranná práva právě tak jako existující zákony a nařízení.

Vydáním tohoto listu pozbývají platnosti všechny dřívější listy.