




Plotová tvárnice vymývaná

- Tvarovky z vibrolitého betonu, kde je povrch dodatečně upraven vymýváním a které splňují parametry normy **ČSN EN 771 – 3(A1)**
- **Vyráběné rozměry:** 390 × 195 × 190 a 195 × 195 × 190 mm.
- Tvarovky jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Prvky se kladou na vazbu, a to na sucho, nebo za použití maltové směsi či stavebního lepidla a poté se pro zmonolitnění vyplní zavlhlou směsí betonu, případně se konstrukce zpevní vodorovnou a svislou výztuží. Předpokladem pro bezpečné použití výztuže, jakož i maximální výšky stavby je odborný statický výpočet. Prvky plotových tvárnic vymývaných splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
- Plotové tvárnice se ukládají na vybudovaný základový pás.

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů (mm)	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 771-3(A1)
Rozměrové tolerance	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
	- 5 mm	- 5 mm	- 5 mm	
Objemová hmotnost	Min.1 900 kg/m³			ČSN EN 771-3(A1)
Pevnost v tlaku průměrná, kolmo na ložnou plochu, vztaženo na celkovou plochu, kategorie I.	3,5 N/mm³			ČSN EN 771-3(A1)
Mrazuvzdornost	50 cyklů			ČSN EN 771-3(A1)
Nasákavost	≤ 250 g/(m².s 0,5)			ČSN EN 771-3(A1)
Propustnost vodních par	5/15 (faktor difuzního odporu – tab. hodnota)			ČSN EN 771-3(A1)
Přidržnost (stanovená hodnota)	0,15 N/mm²			ČSN EN 771-3(A1)
Reakce na oheň	Třída A1			ČSN EN 771-3(A1)
Hmotnostní aktivita 226Ra	≤ 150 Bq/kg			Vyhláška 307/2002 Sb.
Index hmotnostní aktivity	≤ 0,35			

Rozměrové a hmotnostní údaje.



Název výrobku (rozměry cm)	Množství (ks/m²)	Hmotnost (kg/m²)	Paletizace (m²/kg)
Plotová tvárnice vymývaná jednostranná A 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440
Plotová tvárnice vymývaná oboustranná B 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440



Všechny výrobky společnosti FEROBET jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.

Plotová tvárnice vymývaná rohová C, pravá 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440
Plotová tvárnice vymývaná rohová C, levá 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440
Plotová tvárnice vymývaná třístranná D1 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440
Plotová tvárnice vymývaná třístranná D2 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440
Plotová tvárnice vymývaná čtyřstranná E 39 × 19,5 × 19	12,5	24	60/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 jednostranná A 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 oboustranná B 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 rohová C, pravá 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 rohová C, levá 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 třístranná D1 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 třístranná D2 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440
Plotová tvárnice vymývaná 1/2 čtyřstranná E 19,5 × 19,5 × 19	25	12	120/1440

Upozornění:

Pro vyplnění hotové konstrukce se nedoporučuje používat tekutou betonovou směs, neboť může dojít k vytečení směsi spárami a tím k znehodnocení vzhledu vymývané plochy. V případě zjištění zjevné vady nesmí být tento výrobek zabudován do konstrukce.

Skladování výrobků: palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. dvě palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků (na nerovné ploše dojde vlivem prohnutí palety k praskání výrobků). Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.



Všechny výrobky společnosti FEROBET jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.



Ferobet

... S NÁMI JE TO NA BETON