

# Profi Spachtel ZF

## Technický list

Spotřeba: cca 5 kg/m<sup>2</sup>/3 mm  
Složení: akrylátová pryskyřice, vlákna, přísady  
Přidržitost k podkladu: min. 100 kN/m<sup>2</sup> (pro EPS-F)

## Výrobek



## Zpracování

### Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, bez zbytků staré omítky, nosný, pevný a dostatečně rovný. Hrubé nerovnosti se musí předem vyrovnat vhodnou maltou dle charakteru podkladu. V případě vyrovnání je potřeba dodržet minimální dobu zrání (1 den na 1 mm tloušťky).

### Vlastnosti:

Dobrá zpracovatelnost, vysoká pevnost a pružnost, dobrá přilnavost k podkladu.

### Míchání:

Profi Spachtel ZF je materiál připravený k okamžitému zpracování. V případě nutnosti je možnost ředění vodou max. do 2 %.

### Lepení:

Pro lepení se lepicí malta nanese na desku tepelného izolantu v tloušťce podle charakteru podkladu a deska se přitlačí na obkládaný povrch.

### Stěrkování:

Na desky nalepeného izolantu nanášíme vrstvičku v tloušťce cca 3 mm, která je následně opatřena výztužnou tkaninou, a pak se hladítkem upraví její povrch do hladka. Po vytvrdnutí (cca 3 dny) pak tato vrstva slouží jako podklad pro konečnou úpravu probarvenou omítkou. Jako konečnou úpravu lze použít rovněž maltu Profi Haftmörtel opatřenou fasádním nátěrem.

### Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +5 °C (okolní vzduch/materiál/podklad) nebo při extrémně vysokých teplotách, zabránit zmrznutí materiálu. Po nanesení je třeba chránit povrch před silným větrem a přímým slunečním zářením. Doba vytvrzení cca 4 až 5 dní (při 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %).

### Záruka kvality:

Produkt podléhá přísné kontrole ve vlastní laboratoři i ve státní autorizované zkušebně.

## Charakteristika

Lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolantem.

## Použití

Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem nebo minerální vatou jako lepicí malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

## Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

## Balení a skladování

25 kg - pytel  
600 kg - paleta (24 kbelíků)  
skladovatelnost v originálním balení min. 12 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

