







HASIT 475 FEIN-Betonspachtel

Cementová malta pro konečnou úpravu

Oblast použití:	Pro konečnou úpravu opravených míst betonových konstrukcí nebo panelů např. maltami GROB-Betonreparaturmörtel 474 a FEIN-Betonreparaturmörtel 474, nebo jako ochrana a sjednocení betonových povrchů především v pozemním stavitelství (stropy, schodiště, pilíře, balkony apod.). Určeno pro vnitřní i vnější prostředí. Povrchová úprava filcováním nebo gletováním
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Vysoce kvalitní vápencový písek • Přísady pro zlepšení přidrženosti • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Minerální
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Zlepšená přilnavost • Malé smrštění • Vodě odolný • Pro stěny i podlahy • Možnost strojního zpracování
Zpracování:	   
Podmínky zpracování:	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Při zpracování a tvrdnutí materiálu, alespoň sedm dnů, chránit před mrazem.
Podklad:	Podklad musí být pevný v tlaku, nosný, bez prachu a oddělovacích prostředků (olej, mastnota, špína atd.)
Příprava podkladu:	Před vlastním nanášením musí být podklad řádně navlhčen. Při použití reparačního betonu nesmí být na podkladu žádná vodní vrstva. Uvolněné části a cementový povlak musí být odstraněny zbroušením nebo tryskáním. Předností pískování je fakt, že se při jedné operaci očistí staré povrchy betonů od veškerých nesoudržných částí.
Příprava materiálu:	Obsah pytle smíchat s daným množstvím vody pomocí kontinuální míchačky nebo ručního míchadla, promíchat až vznikne homogenní hmota bez suchých shluků. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřípustné!
Zpracování:	Doporučuje se na opravované místo (vtlačit) rozetřít slabou kontaktní vrstvu rozmíchané směsi a následně nanést další směs do požadované tloušťky vrstvy. V případě oprav, kdy je nutné nanést silnější vrstvu směsi, lze nanést HASIT-Betonreparaturmörtel (opravná malta) ve dvou i více vrstvách (po zaschnutí předchozí vrstvy). Při zpracování na velkých plochách může být vyrovnávací stěrka zpracována pomocí běžných omítacích strojů s domíchávačem popřípadě pomocí kontinuálních míchaček. Při strojním zpracování je nutné dodržet správnou konzistenci směsi. Při zpracování jako vrchní omítka se nanese plastovým nebo ocelovým hladítkem na navlhčený podklad vrstva v minimální tloušťce 1,5mm a při počátku tuhnutí se upraví filcem nebo molitanem.
Důležité upozornění:	Velmi dobrá přilnavost na beton, cementovou omítku a plně spárované zdivo. Rychlé tvrdnutí bez objemových změn, umožňují jeho použití jako vrchní vrstvy. Vznikne vrstva odolná proti povětrnostním vlivům a mrazu.
Jistota kvality:	Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
Balení:	V papírových pytlích
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.



HASIT 475 FEIN-Betonspachtel


Cementová malta pro konečnou úpravu

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročit.

Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí!** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	22954
Způsob balení	
Množství na balení	25 kg
Balení na paletě	48 ks./pal.
Zrnitost	0- 0,7 mm
Spotřeba	cca 1,3 kg/m ² /mm
Vydatnost	cca 20,0 ltr./Sack
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	cca 8 ltr.
Tloušťka vrstvy	1- 5 mm
Pevnost v tlaku (28 dní)	≥ 25 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní)	≥ 4 N/mm ²
Přidržnost	≥ 1,2 N/mm ²
Reakce na oheň	A1
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %
Tepelná slučitelnost	R2
Kapilární absorpce vody	< 0,50kg*m ⁻² *h ^{-0,5}



HASIT 475 FEIN-Betonspachtel

Cementová malta pro konečnou úpravu



Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.