



HASIT 610 Vorspritz und Universalmörtel

Cementový nástrík

Oblast použití:	Jako cementový nástrík na zdivo všeho druhu ve vnitřních i vnějších prostorech. Úprava podkladu pro jádrové a tepelně izolační omítky na bázi cementu. Použitelný také jako zdicí malta (M10), pro zdění všech druhů zdicích prvků.
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Vysoce kvalitní vápencový písek • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Minerální
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Drsný podklad • Dobrá přilnavost ke zdivu • Dobré strojní zpracování • Universální použití
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
Podklad:	Musí být suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistot všeho druhu (např. výkvěty, slinuté vrstvy, řasy, mechy a oddělovacích látek).
Příprava podkladu:	Podklad musí být před aplikací navlhčený, jinak hrozí riziko sprahnutí (snížení pevnostních vlastností materiálu).
Příprava materiálu:	Příprava materiálu všemi obvyklými omítacími stroji, kontinuálními míchačkami nebo ručním míchadlem. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové suché maltové směsi je nepřipustné. Při použití míchací vrtule míchejte maximálně 2 - 3 minuty.
Zpracování:	<p>Produkt může být zpracován všemi běžnými omítacími stroji a nebo ručně.</p> <p>Při zdění nanášet maltu čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sádkami. Spáry ve zdivu je nutno zcela vyplnit.</p> <p>Při "strojním zpracování" nanášení všemi běžnými omítacími stroji.</p> <p>Dobra zpracovatelnosti čerstvé malty cca 120 min v závislosti na podkladu a teplotě.</p> <p>Nesmíchávat s jinými materiály.</p> <p>V nepříznivých povětrnostních podmínkách (teplo, silný vítr) nebo v případě aplikace na vysoce absorpční povrchy, vlhčete povrch vodou pomocí rozprašovače.</p> <p>Nástrík na kamenný podklad provést celoplošně, na nasáklavé stavební materiály pouze síťovitě (60 - 70 % plochy), musí prosvítat podklad, nástrík nesmí stékat a tvořit „polevu“. Při zdění nanášet maltu čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sádkami. Spáry ve zdivu je nutno zcela vyplnit.</p>
Důležité upozornění:	Při aplikaci omítek je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, jako např. ČSN EN 13 914 - 1, technické listy atd. V případě nejasností žádejte naší technickou a poradenskou službu.
Jistota kvality:	Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
Balení:	V papírových pytlích nebo volně v silech.
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.



HASIT 610 Vorspritz und Universalmörtel




Cementový nástrík

Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.

Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí !** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	141368		
Způsob balení			
Množství na balení	30 kg	1.000 kg	30 kg/Sack
Balení na paletě	42 ks./pal.		42 ks./pal.
Zrnitost	0- 2,0 mm	0- 2,0 mm	0- 4,0 mm
Spotřeba	cca 4,0 kg/m ²		
Vydatnost	cca 18,0 ltr./Sack	cca 600,0 ltr./to	cca 18,0 ltr./Sack
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.		
Spotřeba vody	cca 5 ltr.	cca 0,17 l/Balení	cca 5 ltr.
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	≤ 1.800 kg/m ³		
Objemová hmotnost čerstvé malty	≤ 2.000 kg/m ³		
Difuze vodní páry μ (EN 1015-19)	≤ 20		
Tepelná vodivost λ (EN 1745 : 2002)	0,72 W/mK(Tabellenwert) pro P=50%		
Pevnost v tlaku (28 dní)	≥ 10 N/mm ²		
Reakce na oheň	A1		
MG (EN 998-1)	CS IV W0 GP		
Trvanlivost - (zmrazování/rozmrazování)	min. 10 cyklů		



HASIT 610 Vorspritz und Universalmörtel

Cementový nástrík



Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.