

Baumit Hobby beton

Baumit HobbyBeton



Výrobek	Průmyslově vyráběný suchý beton.	
Složení	Cement, písek, přísady.	
Použití	V plastické konzistenci je určen pro betonářské práce a opravy, ve vlhké konzistenci je vhodný na potěry, na pokládání podlahových dlaždic apod. Není určen pro povrchy namáhané obrusem	
Technické údaje	Třída dle ČSN EN 13813:	CT-C30-F5
	Zrnitost:	0 - 4 mm
	Sypná objemová hmotnost:	cca 2,0 kg/dm ³
	Pevnost v tlaku (28 dní):	> 30 N/mm ²
	Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):	> 5 N/mm ²
	Spotřeba materiálu:	cca 20 kg/m ² /cm
	Vydatnost:	z 1 pytle (30 kg) cca 15 l čerstvého betonu
	Potřeba vody:	cca 3-4 l záměsové vody/30 kg suché směsi
Způsob dodávky	30 kg pytel, 48 pytlů /pal.= 1440 kg	
Skladování	V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném balení max. 6 měsíce.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu kvality ISO 9001:2000.	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
Zpracování	Baumit Hobby beton se smísí v samospádové míchačce (resp. v nádobě na maltu pomaluběžným mísidlem) s 3-4 l záměsové vody na 30 kg suché směsi. Doba mísení 3-5 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Po vylití připravené směsi na určené místo se beton zhutní, urovná se latí, resp. vyhladí nebo zdrsňuje.	
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Nezpracovávat na zmrzlý podklad a/nebo při nebezpečí mrazu. Čerstvě provedené plochy udržovat po 3 dny ve vlhkém stavu. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru chránit beton vhodným způsobem. Zahušťovací prostředky a prostředky zlepšující vlastnosti betonu se mohou přidávat jen dle pokynů dodavatelů těchto prostředků.	