

# Profi Spritzer

## Technický list

Spotřeba:	4 – 6 kg/m <sup>2</sup> při celoplošném nástřiku
Složení:	portlandský cement, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 - 4 mm
Norma:	EN 998 -1
Pevnost:	v tlaku 15,0 MPa
Faktor difúzního odporu $\mu$ :	25
Koeficient tepelné vodivosti $\lambda$ :	1,0 W/m.K
Objemová hmotnost v suchém stavu:	1 900 kg/m <sup>3</sup>

## Výrobek



## Zpracování

### Podklad:

Je možno nanášet na všechny obvyklé podklady. Silně savé povrchy je třeba předem dostatečně navlhčit. Po nástřikání je třeba udržovat nástřik vlhký, aby nedošlo ke "spálení" (v závislosti na počasí).

### Míchání:

Při ručním zpracování je možno míchat v normální míchačce nebo zpracovávat průběžnou míchačkou D 20. Při strojním nanášení je možno použít obvyklé strojní míchačky. Spotřeba vody cca 8 l na pytel. Před nanášením vlastní omítky je třeba Profi Spritzer nechat vyzrát min. 3 dny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

### Nástřik:

Provádí se buď ručně, nebo omítacím strojem.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

## Charakteristika

Materiál tvořící spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, zpevňuje podklady omítek, zmenšuje a vyrovnává případnou nadměrnou savost různých podkladů.

## Použití

Pro úpravu povrchu podkladu pod omítky, s výjimkou omítek s obsahem sádry, nanáší se celoplošně.

## Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

## Balení a skladování

40 kg - pytel  
1 400 kg - paleta (35 pytlů)  
volně ložený v silech  
skladovatelnost v suchém stavu  
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

