



## Technický list 07.75 Malířský nátěr

**Výrobek** Jednosložková malířská barva na bázi akrylátové disperze, dispergovaných plniv a aditiv. Vyznačuje se dobrou bělostí a je určen pro nátěr v interiéru na vyzrálé omítky, sádkartonové, dřevěné a papírové podklady.

**Vlastnosti**

- ☒ Dobrá krycí schopnost
- ☒ Rychleschnoucí
- ☒ Odolný proti otěru

**Použití**

- Klasické nátěry vápenocementových omítek, cihelného zdiva, betonových panelů
- Nátěry dřevotřískových, dřevovláknitých a cementotřískových desek
- Překrývání akrylových tmelů Den Braven za účelem dosažení shodného vzhledu s okolním malířským nátěrem
- Lze nanášet válečkem, štětcem
- Možnost nanášet vysokotlakým stříkacím zařízením typu AIRLESS

**Balení** 7 kg, 14 + 1 kg, 28 kg  
**Barva** Bílá – bělost 86% dle BaSO<sub>4</sub>

### Technické údaje

**Základ** - Směs plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv, neobsahuje těžké kovy.

Hustota	g/cm <sup>3</sup>	1,70	
Bělost	%	≥ 86	(BaSO <sub>4</sub> )
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Doba schnutí	hod	2	při 20°C / 65% rel. vlhkosti
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5°C do +30°C
Vydatnost z 1 kg	m <sup>2</sup>	7 – 11	v jedné vrstvě
Spotřeba	m <sup>2</sup>	0,09 – 0,14	v jedné vrstvě

Obsah těkavých organických látek - VOC g/litr NH 3,4

Obsah těkavého organického uhlíku g/kg NH 2,5

**Omezení** Barva není určena k nátěrům materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nedoporučujeme mísit s jinými druhy barev.

**Podklad** Musí být vyzrálý, soudržný, suchý, bez nečistot a biologického napadení (plísně, řasy), nezasolený, pevný, dle potřeby vytmelený a zabroušený, bez volných částic prachu, mastnot a olejů, chemicky neutrální, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním nátěrem S2802A.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



## Technický list 07.75 Malířský nátěr

<b>Pokyny</b>	Základní penetrační nátěr (na novou omítku) provádíme barvou ředěnou vodou v poměru 0,5 l čisté vody / 1 kg barvy. Po zaschnutí základního nátěru nanášíme krycí nátěr ředěný v poměru 0,3-0,5 litrů čisté vody na 1 kg barvy. Po důkladném promíchání možno ihned nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Dle potřeby nanášíme po zaschnutí předchozí vrstvy další krycí nátěr. Tónování lze provádět běžnými tónovacími přípravky.	
<b>Upozornění</b>	Při přepravě a skladování nesmí dojít k přemrznutí nebo zmrznutí nátěru. Dodržujte minimální skladovací teplotu. Pro ředění používat pouze vodu destilovanou, demineralizovanou nebo pitnou!	
<b>Čištění</b>	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.	
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 07.75».	
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 15.12.2015	Vyhotoveno dne: 22.12.2003

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejruznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*