

ECOLOR[®] IN Vinyl

Disperzní vinylová malířská barva TOP kvality



Použití

ECOLOR IN Vinyl je možno použít na vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, skleněné tapety, papírové a sádkartonové povrchy. Nátěr je vysoce omyvatelný, kryvý, výborně aplikovatelný. Slučuje nejlepší vlastnosti akrylátových a vinylových barev (vysoká vydatnost, nízká špinivost, krátká doba schnutí, barevná stálost). Barva je určena pro vnitřní prostředí s požadavky náročnými na hygienu – školy, kuchyně, jídelny, nemocnice, hotely apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Nátěr je odolný působení běžných desinfekčních a čistících prostředků.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs plniv a pigmentů dispergovaných ve směsi styren-akrylátové a vinyl-acetátové disperze s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se báze A a C určené pro tónování na tónovacích strojích podle firemního vzorkovníku.

Parametry barvy

hustota	1500 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 65 %
vzhled	bílá viskózní kapalina

Parametry nátěru

parametry nátěru bělost (L*) – báze A	95
přidržnost	min. 1 MPa
tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s _d	0,04 m
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998)	třída 1.

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, suchý, nové omítky vyzrálé. Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou! Před nátěrem povrch penetrovat penetrací PENECO.

Aplikace

Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při teplotě vzduchu +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr přetíratelný po 1 hodině. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním

Spotřeba barvy

0,2-0,4 kg/m² při dvou nátěrech

Ředění

Barva je seřízena pro práci s válečkem. V případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrace PENECO nebo vody, popř. jejich směsí.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

ECOLOR® IN Vinyl

Disperzní vinylová malířská barva TOP kvality



Hygiena a bezpečnost práce

Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

První pomoc

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

1; 3,5; 6 a 12 kg.

Datum revize: 5. 5. 2016