

Profi Trassdrainmörtel

(drenážní beton)

Technický list

Spotřeba:	20 kg/m ² /cm
Složení:	portlandský cement, kamenná drť, trass, přísady
Zrnitost:	zrno 0-4 mm
Minimální tloušťka vrstvy:	3 cm
Norma:	ČSN 732430
Pevnost v tlaku:	min. 12,0 MPa

Výrobek



Zpracování

Podklad:

Příprava podkladu se musí provádět podle platných směrnic a norem. Desky a kameny musí být prosté nečistot a trhlin, před pokládkou musí být navlhčeny.

Míchání:

Míchání se provádí ve spádové (doba míchání 3-5 minut) nebo kontinuální míchačce. Čerstvá malta se musí co nejdříve zpracovat, doba zpracování cca 1,5 hodiny. Spotřeba vody cca 3 l /pytel.

Zpracování:

Při zpracování nesmí teplota ovzduší, materiálu a podkladu klesnout pod +5 °C. Čerstvý beton je nutné chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu. Pro zpracování lze používat pouze čistou vodu.

Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály

Charakteristika

Suchá směs pro vytvoření cementové malty obsahující trass, který zabraňuje tvorbě výkvětů. Malta je mrazuvzdorná a vyznačuje se dobrými drenážními vlastnostmi.

Použití

Slouží pro pokládku betonových nebo kamenných desek. Použitelná rovněž pro přírodní kámen s nízkou nasákavostí (např. granit, porfyr).

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg – pytel
1 400 kg – paleta (35 pytlů)
Skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

