

# Profi Trassfugenmörtel

(pro spárování)

Technický list

Spotřeba:	1,0 kg na 1 cm hloubky spáry při podílu spar 5 %
Složení:	portlandský cement, vápencová drť, trass, přísady
Zrnitost:	zrno 0-2 mm
Šířka spáry:	min. 8 mm

## Výrobek



## Zpracování

### Podklad:

Příprava podkladu se musí provádět podle platných směrnic a norem. Desky a kameny musí být prosté nečistot a trhlín, před pokládkou musí být navlhčeny (nesmí být mokré).

### Míchání:

Míchání se provádí ve spádové (doba míchání 3-5 min) nebo kontinuální míchačce. Spotřeba vody činí 3,0-4,5 l/pytel. Čerstvá malta se musí co nejdříve zpracovat.

### Zpracování:

#### a) pro zdění

Optimální tloušťka vrstvy leží mezi 5-20 mm. Malta se nanáší celoplošně pomocí zednické lžice. Povrch se zarovná.

#### b) pro spárování

Před spárováním musí být zdící malta dostatečně vytvrdlá. Při spárování je třeba se vyhnout znečištění povrchu kamenných desek. Maximální tloušťka spáry 8-15 mm (optimální tloušťka spáry 8-10 mm). Malta ve spáře se vyhladí spárovací lžicí. Přebytečná malta se odstraní.

Při zpracování nesmí teplota ovzduší, materiálu a podkladu klesnout pod +5 °C. Čerstvý beton je nutné chránit před průvanem a přímým slunečním zářením. Materiál není dovoleno zpracovávat při nebezpečí mrazu. Pro zpracování lze používat pouze čistou vodu.

Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály

## Charakteristika

Suchá maltová směs ke spárování kamenných desek, odolná proti mrazu, pro ruční zpracování.

## Použití

Směs slouží ke spárování kamenných desek. Vnitřní i venkovní použití.

## Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

## Balení a skladování

25 kg – pytel  
1 200 kg – paleta (35 pytlů)  
Skladovatelnost v suchém stavu  
min. 6 měsíců od data výroby

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

