



# HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz

Emulze pro zlepšení přilnavosti

## Oblast použití:

Jako přilnavý můstek zejména pro spojení sdrúžených podlah, renovačních omítek, postřiku a omítek na beton. Zušlechťuje cementové spojení omítek, betonových potěrů, renovačních omítek, podlah, spárovacích malt a betonu. Zvyšuje flexibilitu, odolnost proti vzniku trhlin, pevnost v ohybu, odolnost proti otěru, odolnost proti vnějším vlivům (rozptýlené soli, olej, karbonátace, alkálie).

## Materiálové složení:

- Disperzní pojivo
- Organický

## Vlastnosti:

- Bez emisí, rozpouštědel a změkčovadel
- Homogéní
- Rychle schnoucí
- Zvyšuje elasticitu
- Zvyšuje ořeruvzdornost
- Odolný vůči alkáliím

Použití	AP 350 (objem.díly)	Voda(objem.díly)	Spotřeba(cca)
přilnavý můstek	1	2	0,1 l/m <sup>2</sup>
postřik	1	2	0,1 l/m <sup>2</sup>
renovační omítka na beton	1	5	0,8 l/m <sup>2*</sup>
spárovací malta	1	4	-
betonová stěrka	1	3	0,005 l/m <sup>2</sup> /mm
potěr	1	4	0,5 l/m <sup>2*</sup>
cementové omítky	1	5	0,4 l/m <sup>2*</sup>
vápenocementové omítky	1	7	0,3 l/m <sup>2*</sup>

## Zpracování:



## Podmínky zpracování:

Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.

## Podklad:

Podklad musí být čistý, pevný, nosný, bez prachu, vlhkosti a zbaven všech výkvětů, oddělovacích látek a všech znečištění.

## Příprava podkladu:

AP 350 Haft- und Flexzusatz smícháme v čisté vodou vhodným míchacím zařízením. Takto připravený roztok přidáme k suché maltové směsi a upravíme na požadovanou konzistenci, evt. provedeme roztokem nátěr nebo postřik

## Zpracování:

Záměsovou vodu dávkovat, viz tabulka. \* = cm tloušťky. Hodnoty v tabulce jsou orientační a musí být ověřen vzorek na objektu.



# HASIT AP 350 Haft- und Flexzusatz

Emulze pro zlepšení přilnavosti

## Důležité upozornění:

Maltové směsi se nepoužívají při teplotách nižších než +5 ° C a je nutno je chránit před předčasným vysoušením sluncem a větrem  
Jako adhézní můstek vhodný pouze pro cementové potěry nebo omítky s minimálním obsah cementu 300 kg / m<sup>3</sup>. Nutno rozmíchat na stříkatelnou konzistenci.  
Jako adhézní můstek zejména pro spojení sdržených podlah, renovční omítky, postřiku a omítky na beton. Použití pouze dle doporučení výrobce.  
Při aplikaci omítek je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, jako např. ČSN EN 13 914 - 1, technické listy atd. V případě nejasností žádejte naši technickou a poradenskou službu.

## Jistota kvality:

Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000

## Balení:

V recyklovatelných plastových nádobách.

## Skladování:

Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C.  
Skladovatelný minimálně 12 měsíců.

## Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.  
Přestože se nejedná o látku nebezpečnou, je nutné dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami a zejména zabránit styku s očima. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci si omýt ruce proudem teplé vody a mýdlem. Pokožku ošetřit vhodnými reparačními prostředky. **Uchovávejte mimo dosah dětí !** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při požití vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.  
Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při stříkání nevdechujte aerosoly. Nelít do vody, kanalizace ani země. Podrobnější informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. Pouze zcela prázdné obaly mohou být recyklovány. Prohlášení ("EWC") k dispozici v souladu s EPR (Evropský katalog odpadů). Pokyny pro první pomoc uvedeny v bezpečnostním listě.

## Technická data:

Číslo výrobku			
Způsob balení			
Balení na paletě		84 Stk./Pal	60 Stk./Pal
Množství na balení	1 ltr.	5 ltr.	10 ltr.
Spotřeba	cca 0,1 l/m <sup>2</sup>		
Poznámka ke spotřebě	V závislosti na použití		
Skladování	Skladovat v uzavřeném obalu. Teplota při skladování mezi +5°C a +30°C.		

## Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.  
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.  
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezabývají zákazníka možností, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.  
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.  
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.  
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.