

ECOLOR[®] SPK

Akrylátová fasádní barva s povrchem pomerančové kůry



Použití

ECOLOR SPK je dekorativní barva určená pro finální úpravu omítek, betonových panelů, sádkartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Je elegantní, vkusnou a neobvyklou povrchovou úpravou stavebních konstrukcí. Nátěr je hydrofobní (zabraňuje pronikání vody do konstrukce) a zůstává dlouho čistý.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs pigmentů a plniv dispergovaných ve styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se v bílém odstínu nebo ve světlých odstínech podle firemního vzorkovníku.

Parametry nátěrové hmoty

obsah netěkavých složek	min. 82 %
hustota	1800 kg/m ³

Parametry zaschlého nátěru

koeficient rychlosti pronikání vody v kapalně fázi w_{24}	0,10 kg/(m ² .h ^{0,5})
prostup vodních par S_d	0,08 m
přidrženost k betonu	2,67 MPa
vodotěsnost (úbytek vody za 30 minut)	0 l/m ²

Příprava povrchu

Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení a obsahu solí,

- nové omítky** musí být vyzrálé - kontrolu vyzrání lze provést pH papírkem nebo roztokem fenolftaleinu,
- staré omítky** - všechny nepřilnavé části odstranit, omýt tlakovou vodou s přidavkem saponátu, povrch vyspravit,
- dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky** - nové podklady obrousit, zbavit prachu a volných částí.

Před aplikací savý povrch nutno penetrovat penetratorem PENECO.

Aplikace

Akrylátová strukturní fasádní barva ECOLOR SPK se nanáší po zaschnutí penetračního nátěru cca po 8-24 hodinách (dle povětrnosti). Barvu můžeme nanášet v jedné nebo ve dvou vrstvách fasádním nebo strukturním moltoprénovým válečkem do požadované struktury. Druhý nátěr se provádí po úplném zaschnutí předchozí vrstvy. Časový interval mezi nátěry je závislý na klimatických podmínkách, doba schnutí je 12-24 hodin, při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je nátěr proschlý do 24 hodin. Při aplikaci stříkáním aplikujte rovnoměrně po celé ploše. Barvu lze také aplikovat nerezovými nebo umělohmotnými stěrkami v jedné rovnoměrné vrstvě o tloušťce cca 0,5 mm. Okamžitě po nanesení lehkým tlakem strukturním moltoprénovým válečkem vytaháme libovolnou strukturu (čím větší vrstva, tím hrubší struktura). **Doporučujeme aplikovat po uzavřených celcích** a vyvarovat se navazování nové vrstvy na již zaschlou vrstvu strukturní barvy na ploše (tyto navázání budou viditelné)!

Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním svitem a do zaschnutí před deštěm!

Způsob nanášení

válečkem, nerezovou stěrkou, stříkáním.

ECOLOR[®] SPK
Akrylátová fasádní barva
s povrchem pomerančové kůry



Spotřeba

0,6 až 1,2 kg/m² podle typu podkladu a požadovaného plastického efektu.

Ředění

Výrobek je seřizen na viskozitu vhodnou pro práci se shora uvedeným nářadím – neředit.

Údržba

Všechny pomůcky po práci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí.

Hygiena a bezpečnost práce

Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže). Používat jen v dobře větraných prostorách.

Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

První pomoc

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci, opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Při nadýchání: Doprovést postiženého na čerstvý vzduch. Zajistit klid, teplo, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře.

Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 15 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. Vyhledat lékařské ošetření.

Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Převážovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

7,5 a 15 kg.

Datum revize: 5. 1. 2015