

<b>Charakteristika</b>	nátěrová a nástřiková fasádní barva na bázi vodné disperze polymerů, anorganických pigmentů a plniv, aditiv a fungicidních přísad	
<b>Použití</b>	Fasádní barva FASADIN LIGHT je určena pro bílou i barevnou úpravu vnějších stavebních prvků za účelem zvýšení estetického vzhledu staveb. Je vhodná pro nové objekty i pro renovaci starších fasád, tj. na hladké i hrubé minerální podklady, vápenocementové a cementové omítky, břizolit, beton, porobeton a běžné stavební podklady. FASADIN LIGHT se používá i při malování v interiérech na zakrytí skvrn po zatékání, kouři, plísňovém napadení, opravách elektro a vodoinstalace.	
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- vysoce propustný pro vodní páry a CO<sub>2</sub></li><li>- odolný povětrnostním vlivům</li><li>- výborná kryvost</li><li>- otěruvzdorný</li><li>- vodou ředitelný</li><li>- po zaschnutí omyvatelný</li><li>- s dlouhodobou ochranou proti růstu hub, řas a mečů</li></ul>	
<b>Vzhled a barevnost</b>	Vyrábí se v barvě bílé a v barevných odstínech dle katalogu fy Kessl s.r.o.	
<b>Aplikace</b>	<p>Podklad musí být pevný, popř. vyspravený, suchý a vyzrálý ( 1 mm omítky = 1 den zrání ), zbavený prachu, nečistot a mastnoty.</p> <p>Podklad se napenetruje zředěným fasádním penetračním nátěrem FAPENA fy Kessl s.r.o., popř. při kvalitním podkladu lze penetraci nahradit zředěným prvním nátěrem FASADINu LIGHT.</p> <p>Vlastní aplikace se provádí ve dvou vrstvách. Penetrace a první nátěr se nanáší zásadně štětkou, při druhém nátěru lze použít váleček nebo stříkací tlakové zařízení. Po provedení penetrace je nutná technologická přestávka minimálně 2 hodiny, nejlépe však 24 hodin, maximálně 14 dnů, po prvním nátěru technologická přestávka nejlépe 24 hodin.</p> <p>Nátěr nelze provádět za deště a mlhy, za přímého slunečního záření nad +25 °C a při teplotě podkladu nižší než +5 °C.</p>	
<b>Ředění</b>	Penetrační nátěr	1 : 2-3 ( FAPENA : voda )
	První nátěr	10 – 20 % vody dle savosti podkladu
	Druhý (finální) nátěr	5-10 % vody
<b>Spotřeba</b>	Spotřeba penetrač. nátěru	0,06 – 0,10 kg/m <sup>2</sup> ( hladký podklad – břizolit )
	Spotřeba nátěru pro 2 vrstvy	0,3 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> ( hladký podklad – břizolit )
<b>Balení</b>	Bílý–v recyklovatelných plast.obalech o obsahu 1,4 kg, 4 kg, 9,5 kg, 20 kg a 40 kg Barevné odstíny – v recyklovatelných plast.obalech od obsahu 1 kg	
<b>Skladovatelnost</b>	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C	
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	12 měsíců v původním uzavřeném obalu	

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.  
Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha*

Výrobní středisko Otovice  
V Březinkách 185  
362 32 Otovice  
tel.: 353 449 767  
fax: 353 564 027

[www.kessl.cz](http://www.kessl.cz)  
E-mail: otovice@kessl.cz