



Baumit Finish



Výrobek	Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr určený pro Baumit Lasur.	
Složení	Vodní sklo, organické pojivo, přísady, voda.	
Vlastnosti	Vysoce odolný povětrnostním podmínkám, voděodolný, paropropustný uzavírací nátěr.	
Použití	Určen k ředění Baumit Lasur (při stupni ředění vyšším, než je požadavek zpracovatelské konzistence), k zajištění odolnosti Baumit Lasur proti povětrnostním vlivům v exteriéru.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm ³
	Hodnota pH:	11
	Stupeň lesku:	mat
	Faktor difuzního odporu:	cca 50
	Spotřeba materiálu*:	cca 0,08 – 0,1 kg/m ² v jedné vrstvě
	Doba schnutí:	do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)
	Barevné odstíny:	transparentní
	*) Spotřeba stanovena na svislém, rovinném jemném a hladkém podkladu.	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz .	
Skladování	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Způsob dodávky	5 kg kbelík, 48 kbelíků /pal.= 240 kg	
Zpracování	Baumit Finish se na Baumit Lasur nanáší v jedné vrstvě celoplošně fasádním válečkem nebo štětcem s přírodními štětinami. Určen pro přímé zpracování, neředí se.	

**Upozornění a
všeobecné
pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +8 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Vysoké teploty (např. nad + 30 °C) mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti.

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Baumit Finish může mírně změnit výsledný barevný odstín (prohloubení tmavších tónů).

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkry, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.