

Profi MZ1

Technický list

Spotřeba:	cca 14 kg/m ² /cm
Složení:	vápenný hydrát, portlandský cement, vápencová drť, perlit, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 1,2 mm
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	min. 2,5 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 1,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 500 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 18
Koeficient tepelné vodivosti λ :	0,70 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Může být použita na všechny běžné podklady pro omítky. Podklad nesmí být nadměrně vlhký, nesmí být zaprášen, musí mít dostatečnou pevnost a soudržnost a musí být opatřen celoplošným kotvicím postřikem Profi Spritzer. Na hladké podklady je třeba aplikovat kotvicí můstek Profi Haftmörtel nebo Profi Adhezní můstek. Poškozená místa, velké spáry nebo díry je třeba min. 3 dny před omítáním opravit vhodnou maltou. Savé podklady je třeba předem navlhčit nebo upravit nátěrem snižujícím savost povrchu Profi Primer.

Míchání:

Omítka se zpracovává odpovídajícím omítacím strojem, pomocí kterého je směs smíchána s vodou, transportována na pracovní místo a nanášena na omítanou stěnu. Spotřeba vody na 1 pytel činí 9,5 l. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Omítání:

Omítka se nanese na stěnu v tloušťce min. 1 cm, max. 2,5 cm, ihned po nástřiku se srovná hliníkovou srovnávací latí (pečlivé srovnání usnadní další zpracování). Po částečném zatvrdnutí se srovnají malé nerovnosti speciální velkoplošnou špachtlí a povrch se seškrábne klínovou latí. Po vyžrání omítky, 1 den na 1 mm tloušťky (min. 2 týdny), se nanese konečná vrstva ušlechtilé omítky a zafilcuje se hladítkem opatřeným jemnou porézní gumovou vrstvou. Při horkém nebo větrném počasí je třeba omítku vlhčit.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Vápenocementová suchá omítková směs pro strojní zpracování pro vnější použití. Trvanlivá, hospodárná, jádrová omítka s dostatečnou pevností a odolností.

Použití

Je určena pro venkovní použití jako podklad pro všechny běžné ušlechtilé omítky.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
volně ložený v silech
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

