

Profi MZ2

Technický list

Spotřeba:	cca 13 kg/m ² /cm
Složení:	portlandský cement, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 2 mm
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	min. 6,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 1,5 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 600 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	20
Koeficient tepelné vodivosti λ :	1,00 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Omítka může být použita na všechny běžné podklady pro omítky. Podklad nesmí být nadměrně vlhký, nesmí být zaprášen, musí mít dostatečnou pevnost a soudržnost. U problematických povrchů je třeba použít spojovací vrstvu Profi Spritzer (tvrdnutí cca 3 dny), u hladkého betonu Profi Haftmörtel (tvrdnutí cca 1 den) nebo Profi Adhezní můstek. Podklady, které hodně sají, je třeba předem navlhčit nebo upravit nátěrem snižujícím savost povrchu Profi Primer. V případě vnějšího použití jako jádrové omítkové vrstvy je ošetření postřikem Profi Spritzer nutné vždy.

Míchání:

Omítka se zpracovává odpovídajícím omítacím strojem, pomocí kterého je omítková směs smíchána s vodou, transportována na pracovní místo a nanášena na omítanou stěnu. Spotřeba vody na 1 pytel činí 8 l. Ke směsi se nesmí přidávat cizí materiály.

Omítání:

Jádrová vrstva se nanese pomocí omítacího stroje na stěnu, ihned po nanesení se srovná hliníkovou srovnávací latí. Po částečném zatvrdnutí se srovnají malé nerovnosti speciální velkoplošnou špachtlí a povrch se seřízne klínovou latí. Po vyžrání (1 den na 1 mm tloušťky) se nanese vrstva ušlechtilé omítky a povrch se zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem. Při horkém nebo větrném počasí je třeba omítku vlhčit.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Cementová suchá omítková směs pro strojní zpracování, pro vnější i vnitřní použití. Jádrová omítka zvláště odolná proti fyzikálním a chemickým vlivům.

Použití

Je vhodná jako jádrová omítka pro vnější i vnitřní použití, na plochy zvláště namáhané mechanicky i chemicky, jako např. domovní podezdívka, sokly, zdi vystavené extrémním vlivům počasí, komínové plochy. Je použitelná rovněž pro extrémně vlhké prostory a především jako jádrová omítka pod obklady.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
volně ložený v silech
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

