



HASIT AJ 612 Perluge

Flexibilní spárovací malta 1 - 20mm

Oblast použití:

Flexibilní spárovací hmota obohacená o nanotechnologii umožňující získání nových a lepších vlastností. Díky dodatku nanočástic odolává plísním, řasám a houbám a vyhotovená spára si zachovává čistotu po dlouhou dobu.

Vytvoření spar o velmi malé nasákavosti z efektem perlení s vysokou odolností proti znečištění a uchycení organických bakterií a zachováním barevného odstínu po dlouhou dobu.

K vytváření nepropustného flexibilního vyspárování pórovinových, kameninových, žulových, mramorových obkladů, obkladů z přírodního kamene a klinkerů ve vnějších a vnitřních prostorách (koupelny, sprchy, terasy, balkony atd.).

Vhodné pro podklady zatěžované velkými teplotními změnami (vytápěné podlahy, sádkartonové desky, dřevotřískové desky).

Odpovídá CG 2 ArW dle ČSN EN 13 888.

HASIT AJ 612 Perluge je vhodná pro šířku spár od 1 do 20mm.

Doby schnutí se vztahují při teplotě + 20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.

Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínkách prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.

Materiálové složení:

- Cement
- Křemičitý písek (normovaný)
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
- Minerální

Vlastnosti:

- Hladký vzhled
- Mrazuvzdorný
- Vodovzdorný
- Vhodný i na podlahové vytápění
- Optimalizace výkvětů
- Vysoká odolnost proti oleji, rozpouštědlům a kyselinám při PH >3
- Tvarově stabilní a odolný proti UV záření a stárnutí
- Je vybaven samočisticím efektem
- Vysoká odolnost vůči otěru

Zpracování:



Podmínky zpracování:

Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.

Podklad:

Spáry po přilepení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu. Lepidlo na obklady musí být dobře vyschnuté a zatvrdnuté.

Příprava podkladu:

Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit v případě vysoké savosti obkladu navlhčit vodou.

Příprava materiálu:

HASIT spárovací maltu smíchat v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody pomocí míchadla do pastovité směsi bez hrudek. Po cca 5 minutách se směs ještě jednou důkladně promíchá. Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!

Zpracování:

Zamíchanou spárovací maltu diagonálně stáhnout pomocí gumové stěrky nebo gumového hladítka a lehkým tlakem vnést spárovací maltu do celého průřezu spáry tak, aby se spára zcela vyplnila. Přesvědčte se, že spárovací malta trvale nepoškozuje povrch obkladu.

Nesmíchávat s jinými materiály.

Po příslušném zatuhnutí spárovací malty obklad umýt vlhkou houbou nebo molitanovým hladítkem diagonálně k síti spar.

Povlak vytvořený na povrchu obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte suchým hadrem nebo vlhkou houbou. V případě potřeby opakujte.

Nespárovat při přímém slunečním záření.

Čištění spár by mělo být prováděno diagonálně nebo kolmo na spáry aby se zabránilo vymývání a dosáhlo se čistého rastru spár.









HASIT AJ 612 Perluge

Flexibilní spárovací malta 1 - 20mm

Důležité upozornění:	Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech! Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínkách prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.
Jistota kvality:	Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
Balení:	V recyklovatelném papírovém obalu s PE folií.
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Minimální doba 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu.
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst. Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	HO-237801	HO-237801	HO-237801	HO-237801	HO-237801	HO-237801
Způsob balení						
Balení na paletě	200 Stk./Pal					
Množství na balení	5 kg					
Barva	šedá	bílá	silbergrau	manhattan	bahama	beige
Spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • 0,4 - 0,6 kg/m² při 3 mm šířce spáry • 0,8 - 1,2 kg/m² při 5 mm šířce spáry • 2,0 - 2,5 kg/m² při 8 mm šířce spáry • 3,5 - 4,0 kg/m² při 12 mm šířce spáry 					
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.					
Spotřeba vody	cca 1,45 ltr.					
Doba zpracovatelnosti (EN1015-9)	cca 3 h					
Skladování	V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).					



HASIT AJ 612 PerlFuge

Flexibilní spárovací malta 1 - 20mm

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.