



Technický list výrobku

FX 930

Flexibilní stavební lepidlo s extra vydatností

Flexkleber leicht FX 930

Lehčená, vysoceflexibilní lepicí malta určená pro tenkovrstvé lepení. Lepicí malta odpovídající kvalitativní třídě C2 TE vyráběná dle směrnic EN 12 004. Lepicí malta s velmi vysokou lepicí schopností a o 30% vyšší vydatností, aplikovatelná jak na svislé, tak na vodorovné plochy.

➤ **Technické údaje**

- Množství záměsové vody: 7,5l/20 kg
- Doba míchání: cca 3 hodiny
- Doba odležení: cca 30 minut
- Možnost přepracování: po cca 24 hodinách
- Celkové vytvrzení: po cca 7 dnech
- Spotřeba: cca 0,85 kg/m² při vrstvě 1mm
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

➤ **Vlastnosti**

Má vydatnost o 30% vyšší jako obvyklé flexibilní lepicí malty, má velmi jednoduchou a lehkou pracovatelnost. Je to vysoce flexibilní hmota, která je objemově stálá a nevyvíjí pnutí při vytvrzování. Kvalitu zajišťuje také vysoká konečná pevnost a lepicí vlastnosti, dále dlouhá doba odležení a fakt, že je to počasí a voděodolná směs po vytvrnutí. Čistě minerální hmota.

➤ **Použití**

Použití pro interiéry i exteriéry. Je pro vodorovné i svislé plochy, pro lepení obkladů a ploten z přírodního kamene, umělého kamene, štípaného kamene, mozaiky, betonových obkladů. Také pro lepení na beton, potěr, sádkarton, sádrovláknité desky, staré obklady, vápenocementové omítky, sádrové omítky, asfaltové plochy (pouze uvnitř), anhydritové potěry, na balkonech, terasách, na plochách fasád, dále na plochách s podlahovým vytápěním, rovněž na podlahách s elektrickým vytápěcím roštem a na plochách se všemi alternativními izolacemi.

➤ **Podklad**

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a volných částic. Zbytky barev a jiných nečistot musí být mechanicky odstraněny. V případě velmi nasákavých podkladů proveďte penetraci podkladu materiálem **quick-mix křemičitý adhezní můstek QG**. Hladké a nenasákavé plochy (jako např. staré obklady) nejprve dokonale očistěte, odmastěte a poté proveďte penetraci opět materiálem **quick-mix křemičitý adhezní můstek QG**.

➤ **Zpracování**

Materiál rozmíchejte se záměsovou vodou v množství cca 7,5l/20 kg do stavu bez hrudek a žmolků po dobu cca 3 minut. Poté nutno takto připravený materiál nechat odležet po dobu 30 minut. Poté opět promíchat po dobu cca 3 minut. Vždy si připravte pouze tolik materiálu, kolik jste schopni zpracovat po dobu cca 4 hodin. Do zpracovávané malty již nepřidávejte ani vodu, ani suchý materiál. Vlastní nanášení materiálu na plochu provádějte pomocí nerezového zubového hladítka.

➤ **Spotřeba**

Spotřeba materiálu je závislá na velikosti zubové stěrky:

Velikost zubu	Spotřeba
3x3x3 mm	cca. 0,9 kg/m ²
4x4x4 mm	cca. 1,2 kg/m ²
6x6x6 mm	cca. 1,8 kg/m ²
8x8x8 mm	cca. 2,4 kg/m ²

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 12 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v pytlích o váze 20 kg.

➤ **Upozornění**

Obsahuje cement a dráždivé komponenty pojiv jako u všech ostatních lepidel. Při styku s vodou působí alkalicky. Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a likvidujte jako stavební odpad.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007