

Profi hlazená stěrka

(Profi Poretex Glättspachtel)

Technický list

Spotřeba:	cca 3 kg/m ² / 2 mm
Složení:	písek 0-0,5 mm, bílý cement, vápenný hydrát, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 0,5 mm
Norma:	EN 998-1
Pevnost v tlaku:	min. 2,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 400 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 18

Zpracování

Podklad:

Silně savé podklady je zapotřebí předem dostatečně zvlhčit.

Míchání:

Míchání se provádí ručně pomocí vhodného pomaloběžného míchadla nebo v kontinuální míchačce. Na podklad se nanáší rovnoměrně v tloušťce cca 2 mm. Úprava povrchu se provádí gletováním nebo hlazením pomocí hladítka s porézní gumou. Spotřeba vody na 1 pytel cca 6 l vody.

Zpracování:

K cca 5-6 l vody se přidá pytel směsi, promíchá se a případně dořede na požadovanou konzistenci. Doba míchání cca 2 min. Doba zpracování je závislá na povětrnostních podmínkách a činí cca 1 hodinu.

Upozornění:

Materiál není dovoleno zpracovávat při teplotě pod +5°C, za mlhy a deštivého počasí. Povrch je třeba chránit před přímým působením slunečního záření. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Výrobek



Charakteristika

Přírodně bílá vápenocementová stěrka o zrnitosti 0,5 mm. Odolná proti mrazu a škodlivým solím. Vyznačuje se velmi nízkým difúzním odporem.

Použití

Minerální stěrka s hladkým povrchem pro vnitřní a venkovní použití. Obzvláště vhodná na sanační systém PROFÍ.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

20 kg - pytel
1 000 kg - paleta (50 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

