












# PP 405 HYDROPHOB

<b>Oblast použití:</b>	Speciální hydrofobizační prostředek bez rozpouštědel; na bázi emulze silikonové pryskyři Pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů ve venkovním i vnitřním prostředí. Vhodný pro fasády, betonové konstrukce, minerální omítky, přírodní kámen, lícové cihly, vápenopískové cihly, sádkokarton a minerální barvy.
<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikroemulze silikonové pryskyře</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezbarvý, transparentní</li> <li>• Vlasové trhliny musí být neaktivní</li> <li>• Vysoká odolnost vůči vodě</li> <li>• Snižuje riziko růstu mechů, řas a hub</li> </ul>
<b>Zpracování:</b>	        
<b>Podmínky zpracování:</b>	Během aplikace a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 ° C a přesáhnout +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením. Až do úplného vysušení chránit před mrazem, přímým slunečním svitem. Do úplného vysušení nevystavovat vlhkosti (déšť).
<b>Podklad:</b>	Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, stabilní a bez výkvětů, separačních činidel a nečistot všeho druhu.
<b>Příprava podkladu:</b>	Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny Oprýskané olejové, lakové barvy a disperzní barvy musí být opáleny. Pevně přidržené oleje, fermežové a disperzní barvy, nikotin, saze a vodní skvrny omyjte amoniakem popřípadě napenetrujte systémovým penetračním přípravkem.
<b>Příprava materiálu:</b>	Připraveno k okamžitému použití
<b>Zpracování:</b>	"Jako nátěr" : výrobně připravená, neředěná impregnace se nanáší ve 2 vrstvách způsobem "čerstvý do čerstvého" pomocí štětce nebo válečku popřípadě stříkáním nebo poléváním s dostatečným množstvím. Přidrženost následných nátěrů může být zhoršena na vysoce hutných, nesavých a hladkých betonových podkladech.
<b>Poznámky:</b>	Nenatírané plochy nutno chránit zakrytím proti potřísnění (dlažba, obklady, okna atd.), popřípadě ihned za mokra očistit.
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	Detailní informace o bezpečnosti jsou také k dispozici v našich samostatných bezpečnostních listech. Před použitím materiálu je nutno prostudovat příslušný bezpečnostní list.
<b>Skladování:</b>	Skladovat v chladu. Chránit před mrazem. Minimální doba 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu.

## Technická data:

Číslo výrobku		<b>120906</b>
Způsob balení		
Množství na balení	1 ltr./Flasche	10 l/Balení/Balení
Barva	transparentní	
Spotřeba	cca 0,2 l/m²/vrstvu/l/m²/vrstvu	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Specifická váha	1 kg/lkg/l	

## PP 405 HYDROPHOB

---

**Všeobecné informace:**

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.  
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.  
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.  
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.  
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.  
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.