

**Použití**

PROISOL je jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka pod obklady a dlažbu pro vnitřní použití. Používá se pro vytvoření plošné těsnicí stěrky pod obklady a dlažbu v koupelnách, kuchyních, WC apod. Není vhodná na pojížděné plochy, pro izolaci ploch trvale vystavených vlhkosti a na podklady, které mohou uvolňovat oleje nebo plastifikátory. Není vhodná do exteriéru a jako finální úprava povrchu. V exteriérech doporučujeme použít hydroizolační hmoty STACHEMA CZ (WPM2 nebo WPM DUO).

**Doporučení**

V rozích, u výpustí a při překrytí dilatačních spár je nutno použít speciálních těsnících pásů nebo rohože z polypropylenu.

**Schválení**

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

**Složení**

Směs pigmentů a plniv v disperzi na bázi styrenu a 1,3-butadienu s přidavkem aditiv.

**Odstín**

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

**Parametry**

hustota	1400 kg/m <sup>3</sup>
obsah netěkavých složek	75 %
vzhled	viskózní kapalina
přidržitost k podkladu	1,9 MPa
poměrné prodloužení	25 %
vodotěsnost	0 l/m <sup>2</sup> za 30 min.

**Příprava podkladu**

Podklad musí být vyzrálý, čistý, zbavený prachu, mastnot a nečistot. Z povrchu je nutno odstranit veškeré volné a nesoudržné části, povrch důkladně zbavit plísni a mechů a napadená místa ošetřit některým z protiplísňových prostředků. Případné větší nerovnosti vyrovnat vhodnou stěrkou.

**Aplikace**

Savé podklady napenetrovat penetratorem PENECO (PENECO NANO) nebo naředěným PROISOLEM. Případné spáry se po zaschnutí penetračního nátěru vyplní pomocí stěrky nebo zednické lžice. Maximální velikost trhlin a spár je 3 mm. Po zaschnutí se provede nános v celkové ploše v tloušťce max. 1 mm. **Jednorázově se nesmí nanášet silnější vrstva!** Dbejte vždy na dokonalé proschnutí předchozí vrstvy. V této spodní vrstvě se na namáhaných místech provádí armování vložením shora uvedených tkanin a zahlazením do čerstvě naneseného materiálu. Druhá vrstva se nanáší po dokonalém proschnutí předchozí vrstvy (1 mm tloušťky schne cca 24 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %). Dodržujte předepsanou spotřebu. Po dokonalém vyschnutí je možné pokládat dlažbu nebo obklad.

**Způsob nanášení**

Válečkem, štětcem, stěrkou.

**Spotřeba**

Přibližně 1,5 kg/m<sup>2</sup> při dvou nátěrech v závislosti na nasákavosti podkladu.

**Ředění**

Dodáváno v aplikační konzistenci, neředit!

**Údržba**

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

**Hygiena a bezpečnost práce**

Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

**První pomoc**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou, v případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. V případě pochybností nebo přetrvávajících příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. **Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.**

**Skladování**

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

**Likvidace**

Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování odpadů. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02.

**Upozornění**

Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

**Balení**

6 a 14 kg

Datum revize: 5. 5.2016