

! Nejdůležitější vlastnosti

- disperzní matný nátěr pro vnitřní použití
- ředitelný vodou
- otěruvzdorný
- bělost 90%
- atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami
- nátěr lze tónovat

kerapas IK

vnitřní nátěr



název	spotřeba	číslo výrobku
kerapas IK	3–4 m ² hotového nátěru	375K

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

Vnitřní nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako jsou zdvo, beton, sádkokarton, strojní omítky a vápenné nátěry.

balení

V 5, 15 a 25 kg PE obalech.

skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

► upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

► bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

složení

Minerální, organicky pojená plniva.

barevné odstíny

Tónování se provádí tónovacími barvami, které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

vlastnosti

Dobře kryvý, matný, prodyšný, vysoká vydatnost, připravený k okamžitému použití. Vyznačuje se dobrou kryvostí. Bělost 90 %.

všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně ztmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.



pokyny pro zpracování

Nové omítky a beton:

Základní nátěr se provede ředěnou barvou s 10–20 % vody.

Krycí nátěr se provádí pokud možno již neředěnou barvou.

Sádkokarton:

Základní nátěr do 5 % vody.

Krycí nátěr nejlépe neředit.

Strojní omítky:

Základní nátěr do 20 % vody.

Krycí nátěr 5–10 % vody.

Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2–4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy.

použité nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.



čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

