

TOPROCK SUPER

VÍCEÚČELOVÝ TEPELNĚIZOLAČNÍ PÁS

• POPIS VÝROBKU

Měkký a lehký komprimovaný rolovaný pás z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný.

• OBLAST POUŽITÍ

Pás TOPROCK SUPER je určen pro stavební tepelné izolace vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, podhledů a dalších, kde nevznikají nároky na akustické vlastnosti a bez mechanického zatížení izolační výplně.

• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnost; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost; odolnost proti vlhkosti – pás je v celém objemu hydrofobizovaný; paropropustnost; rozměrová stálost.

• BALENÍ

Pásky TOPROCK SUPER jsou svinuty do rolí, komprimovány a baleny do polyetylenové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL, a.s. je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ

Tloušťka (mm)	80	100	120	150	160	180	200
Šířka x délka pásu (mm)	1000 x 6000	1000 x 5000	1000 x 4500	1000 x 3500	1000 x 3000	1000 x 2500	1000 x 2500
m ² / role	6	5	4,5	3,5	3	2,5	2,5
Počet rolí / paleta	20	20	20	20	20	20	20
m ² / paleta	120	100	90	70	60	50	50

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnost	Označení	Hodnota
Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1	---	A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti	λ_D	0,035 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Třída pro toleranci tloušťky	---	T2
Krátkodobá nasákavost	WS	≤ 1 kg.m ⁻²
Faktor difuzního odporu (μ)	MU	1
Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1	---	max. 0,392 kN.m ⁻³
Certifikát	1390-CPR-0363/13/P 1390-CPR-0364/13/P	
Systém řízení jakosti	ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531	
Systém péče o životní prostředí	ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1	
Norma	EN 13162, EN 13172	
Kód značení výrobku	MW-EN 13162-T2-WS-MU1	

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

ROCKWOOL, a. s.

Cihelní 769, 735 31 Bohumín

tel: +420 596 094 111, technické informace: 800 161 161

e-mail: info@rockwool.cz, www.rockwool.cz