

Profi Unimalta 2 mm (4 mm)

Technický list

Profi Grundputz 2 mm (4 mm)

Spotřeba:	14-15 kg/m ² / cm
Složení:	portlandský cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 0 – 2,0 mm (0 – 4,0 mm)
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	min. 6,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	min. 2,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 900 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 20
Koeficient tepelné vodivosti λ :	1,40 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Podklad musí být čistý, suchý, dostatečně únosný a bezprašný. Silně savé podklady je důležité rovnoměrně navlhčit nebo provést penetraci. Některé omítané plochy vyžadují další opatření – např. na betonové plochy je nutno použít kontaktní můstek Profi Haftmörtel nebo Profi Adhezní můstek. Na staré zdivo je zapotřebí aplikovat kotvící postřík Profi Spritzer nebo zředěný Profi Grundputz.

Míchání:

Profi Grundputz je možno zpracovávat kontinuální míchačkou nebo spádovou míchačkou. Na 1 pytel potřebujete cca 5-6 l čisté vody. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Omítání:

Profi Grundputz se nanáší jako jádrová omítka v tloušťce cca 2 cm. Před nanášením omítky musí být podklad suchý. Profi Grundputz se musí před nanášením svrchní omítky nechat vyzrát po dobu 1 den na 1 mm tloušťky (min. doba zrání 3 týdny).

Při horkém nebo větrném počasí je třeba omítku vlhčit. Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

Výrobek



Charakteristika

Jádrová omítka pro ruční zpracování.

Použití

Je určena pro vnitřní i vnější použití jako jádrová omítka.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
volně ložený v silech
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

