

lehčená vápenná omítka



definice výrobku

Přírodní minerální lehčená vápenná omítka určená do interiéru, na bázi vzdušného vápna a hydraulického pojiva.

zrnitost

Cca 1 mm.

barva

Přírodní bílá.

složení

Bílý vápenný hydrát, cement, tříděné minerální přísady, provzdušňovací přísady, celulóza.

technické vlastnosti

Pevnost v tlaku:	≥ 1 N/mm
Kapilární absorpce vody (C):	W0
Součinitel odporu difuze vodní páry μ:	< 20
Dynamický modul E:	< 3 000 N/mm
Objemová hmotnost zatvrdlé malty:	1 400 kg/m
Třída materiálu:	A1
Třída pevnosti:	CS I

všeobecné pokyny

Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.

Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání klesnout pod + 5 °C.

Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí.

Spotřeba se může měnit podle druhu podkladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plochách objektu. Údaje o spotřebě platí pro minimální tloušťku omítky.

Přílehlající stavební části je nutno od omítkového systému oddělit.

příprava podkladu

Odstraňte nečistoty, prach, uvolněné části a materiály, které snižují přilnavost, popř. vyčistěte vodním vysokotlakým čističem, opískujte mokřím pískem. Suché nebo velmi savé podklady je nutno příp. předem navlhčit. Hutné podklady (např. beton nebo staré cihly) vyžadují předběžnou úpravu pomocí minerálního adhezního můstku **weber.tmel 740**, který bude nanesen s drážkami nebo omítkového podhazu **weber.san podhoz**. Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.



ředění

Na 1 pytel vápenné omítky **weber.cal 174** (30 kg) použijte 8 l vody.



nářadí

Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžice, hladítko, strhávací lať.



čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Omítka je vhodná pro lehčené zdivo o objemové hmotnosti < 700kg/m³.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu



! Nejdůležitější vlastnosti

- ruční a strojní zpracování
- pro všechny minerální podklady
- pro interní použití
- vyrovnává vlhkost v místnosti
- s nízkým pnutím a vyztužením vláknů
- zabraňuje tvorbě plísní
- tl. vrstvy 10 – 20 mm



aplikace



strojní: Maltu můžete zpracovávat všemi běžnými omítačkami.

ruční: Promíchejte důkladně obsah pytle s uvedeným množstvím vody tak, aby vznikla správná konzistence ke zpracování.



Naneste maltu v uvedené tloušťce (cca 10–20 mm). Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte podle latí a tak, aby nevznikaly dutiny. U podkladů se značnou a/nebo rozdílnou savostí je nutno vytvořit druhou vrstvu, která se nanáší na ještě vlhkou první vrstvu. Tloušťka první vrstvy by přitom měla tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky.



Podle předpokládané vrchní omítky povrch jádrové omítky zdrsnete. Na šlechtěnou škrábanou omítku např. silničním koštětem nebo ozubenou dekorální škrabkou po prvním natažení.



K dosažení hladkého (ošukovaného) povrchu v interiéru doporučujeme vápenný vyhlazovací systém **weber.dur štuk IN** nebo **weber.dur štuk trass**. Jako jednovrstvá omítka: V následujícím dni naneste 3–4 mm a po natažení povrch rozetřete nebo vyhladíte filcovým hladítkem.

název	spotřeba	číslo výrobku
weber.cal 174	12,5 kg/10 mm/m ²	MV300
	cca 30 kg/1,6 m ²	

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

použití

weber.dur 174 je minerální vápenná omítka pro vnitřní prostředí. Na **weber.cal** můžete nanášet veškeré minerální vrchní omítky Weber-maxit a nátěry, které neobsahují rozpouštědla. Stavební a fyzikální vlastnosti, jako je účinné vyrovnávání vlhkosti v místnosti a otevířenost systému pro difuzi páry zajišťují zdravé a pohodlné prostředí pro bydlení.

balení

Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1260 kg/paleta.

skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

► bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

systemové výrobky

název	číslo výrobku
weber.tmel 700	LZS 700
weber.san podhoz	SAZ 800
weber.dur štuk IN	MVJ 310
weber.dur štuk TRASS	R 601
weber.cal vápenný nátěr	NFV 20

