

SANIER- Wandputz 200



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183802

EN 998-1: 2010

Sanační malta pro vnitřní/ vnější omítku dle EN 998-1:2010, R pro stropy, zdi, pilíře a příčky.

Jedno i vícevrstvá jádrová sanační omítka kategorie pevnosti v tlaku CS II určená pro omítání vlhkého a solemi zatěžovaného zdiva, zejména v oblasti podezdívek. Vhodná pro vnější i vnitřní účely.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h
Penetrace vody	$\leq 5 \text{ mm}$
Propustnost vodních par	< 12
Přídržnost	$\geq 0,3 \text{ (N/mm}^2\text{)}$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,38 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,42 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů
Konzistence	$17,0 \pm 0,5 \text{ (cm)}$
Pevnost v tlaku	CS II
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	$> 25 \%$
Zpracovatelnost	$< 3 \text{ cm}$
Schopnost zadržovat vodu (retence)	$> 85 \%$
Poměr pevnosti v tlaku k pevnosti za ohybu	< 3
Pórovitost	$> 40 \%$
Resistance vůči soli	Sůl nepronikne do 10 dnů vzorkem