



HASIT 200 SANIER - Wandputz

Jádrová sanační omítka

Oblast použití:	Jedno i vícevrstvá sanační omítka pro omítání vlhkého a solemi zatíženého zdiva. Omítka s velkým obsahem pórů pro použití při vysokém stupni zatížení solemi. Splňuje požadavky WTA. K sanaci vlhkých a solemi zatížených zdí ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro stěny starých i nových budov s vysokou vlhkostí. Při vysoké a nebo při velmi vysoké vlhkosti je nutné nanášet dvouvrstvý sanační systém HASIT- RS2.
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Dolomitické vápno • Vysoce kvalitní vápencový písek • Lehčící přísady (minerální) • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Obsahuje vzdušné póry • Minerální
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Vysoká difuze. • Vodě zabraňující • Velká kapacita pro ukládání solí • Dobré strojní zpracování • Snadná zpracovatelnost
Podmínky zpracování:	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Při aplikaci a následném tvrdnutí materiálu minimálně tři dny, chránit před mrazem.
Podklad:	Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN-EN 13914-1.
Příprava podkladu:	Poškozené a napadené omítky je nutno odstranit do výšky 1,5 tloušťky zdiva nad viditelné poškození nebo zavlhnutí. Je nutno vyškrábat spáry do hloubky 2 cm, osekanou omítku je nutno okamžitě odstranit od sanované konstrukce, čistý a suchý povrch nechat zaschnout. Odstranit volné částice, prach, špína, bitumen apod. . Vyměňte poškozené cihly. Kaverny a chybějící části předem nahradit nebo vyplentovat s HASIT SANIER - Porenausgleichsputz 208 - vyrovnávací sanační omítka s póry. Podklad při vysokých teplotách mírně zvlhčit vodou.
Příprava materiálu:	Při přípravě směsi 1 pytel se smíchá s daným množstvím vody (pitná voda nebo voda dle EN 1008) a pomocí míchací vrtule nebo kontinuální míchačky se namíchá do směsi bez hrud. Dodatečně přidávání plniv a přísad je nepřipustné! Nesmíchávejte s jinými materiály. Při použití míchací vrtule míchejte maximálně 2 - 3 minuty, zabraňte dlouhému promíchávání. Zabránit přemíchání směsi, vede ke snížení pevnosti. Ztuhlý materiál již nerozmíchávat.
Zpracování:	Homogeně rozmíchaný materiál nanést pomocí zednické lžice nebo omítacího stroje. Při vysoce extrémním zasažení stěny škodlivými solemi doporučujeme aplikovat tzv. obětní omítku ,kte- rá se po své destrukci solemi a vlhkostí odstraní z celé plochy .Následně se nově aplikuje omítkový sa- nační systém. Solesti zasaženou a odstraněnou obětní omítku ihned odvést z dosahu objektu. V důsledku tohoto se většina solí odstraní ze stěn a zvyšuje se tak životnost a účinnost sanačního systému. Při "strojním zpracování" nanášení všemi běžnými omítacími stroji. Nanesenou omítku stáhnout pomocí latě do roviny. Před aplikací další vrstvy musí být předchozí vrstva zdrsňená a vyschlá (1mm omítky = 1 den schnutí). Při zpracování sanačních nebo tepelně izolačních omítek musí být použita v omítacím stroji vhodná mísící hřídel, šnek s pouzdrem a domíchávač. Nanesenou sanační omítku při počátku tuhnutí zdrsňit pomocí mřížové škrabky. Nesmíchávat s jinými materiály. Dobra zpracovatelnosti čerstvé malty cca 120 min v závislosti na podkladu a teplotě. Maximální celková tloušťka sanačních omítek je 40mm. Při větších tloušťkách je nutné použít HASIT 208 - vyrovnávací sanační omítku a jako poslední vrstvu nanést sanační omítku HASIT 200 nebo HASIT 210 v rovnoměrné tloušťce 15 - 20mm. Při vícevrstvěm sanačním systému je nutné předchozí vrstvu upravit pomocí zubového hladítka vodo- rovnými tahy, pro vytvoření optimální přídržnosti nanášených sanačních omítek. Po vyschnutí omítky je možno aplikovat následnou vrstvu.
Jistota kvality:	Kvalita produktu je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, notifikovaná osoba 1020. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
Balení:	V papírových pytlích




HASIT 200 SANIER - Wandputz

Jádrová sanační omítka

Skladování: V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Skladování: min. 6měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr⁺⁶). Datum výroby je uveden na obalu.

Bezpečnostní pokyny: Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí !** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	22254
Způsob balení	
Množství na balení	30 kg/Bal.
Balení na paletě	42 Bal./pal.
Zrnitost	0- 2,0 mm
Spotřeba	cca 12,5 kg/m ² /cm
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	cca 7 ltr.
Minimální tloušťka omítky	20 mm
Difuze vodní páry μ (EN 1015-19)	cca 12
Tepelná vodivost λ	≤ 0,3 W/mK(Tabellenwert)
Pevnost v tlaku (28 dní) (EN 1015-11)	≥ 1,5 N/mm ²
Kapilární absorpce vody (EN 998-1)	> 0,3 kg/m ² 24h
MG (EN 998-1)	R CS II W2
Protokol o zkoušce	WTA

Všeobecné informace: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.