



Speciální malty a tmely

08/2008

Feinputz weiß

Jemná bílá omítka

Technické údaje

Výrobek

Teplota zpracování/teplota
podkladu přes +5 °C

Spotřeba

cca 1,5 kg/m²/mm
tloušťky vrstvy

Skladovatelnost

6 měsíců při skladování v suchu, otevřené nádoby
je třeba řádně uzavřít.

Způsob použití

Obzvláště snadno vyhladitelná jemná malta pro
vnitřní i venkovní použití. Po přidání vody je při-
pravena k použití. Vhodná pro hlazení nebo stí-
rání.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- snadno vyhladitelná
- po přidání vody připravena k použití
- optimální zpracování



Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být pevný, únosný, zbavený volných částic a výkvětu. Silně nasákavé povrchy je třeba opatřit základním nátěrem Knauf Tiefengrund.

Příprava:

Nasypte do čisté vody a důkladně promíchejte (1 kg na cca 0,25 l vody), aby nevznikly hrudky. V závislosti na způsobu použití nahazujte zednickou lžící nebo natahovacím hladítkem. Strukturování provádějte hladítkem z PVC.

Postup:

Tento výrobek obsahuje vápenný hydrát. Nebezpečí poškození zraku. Chraňte před dětmi. Nevdechujte. Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky. Zasažené oči důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte ochranné brýle. Řiďte se pokyny uvedenými na obalu.

Balení

pytel 5 kg

EAN 4006379020294

Výrobní č. 00071344

pytel 25 kg

EAN 4006379022687

Výrobní č. 00071345

+ 420 844 600 600

www.knauf.cz

info@knauf.cz

CZ/08/08

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

Knauf Praha s.r.o., Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949, PSČ 197 00. Telefon: + 420 272 110 111

Práva technické změny vyhrazena. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.