

Feinputz 212



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

306010

EN 998-1: 2010

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Tenkvrstvá omítka (štuk) kategorie pevnosti v tlaku CS II určená pro povrchovou úpravu jádrových a sanačních omítek. Vhodná pro vnější i vnitřní účely.

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů
Propustnost vodních par	< 12
Přídržnost	≥ 0,3 (N/mm ²)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,5 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Pevnost v tlaku	CS II