



Omítka pro ruční a strojní zpracování - vápenocementové /Technický list PM 207

01/2011

MVS J

Strojní omítka jemná

Specifikace	Složení	Použití
Vápenocementová omítka s velmi jemnou strukturou povrchu, určená pro provádění vnitřní jednovrstvé nebo dvouvrstvé omítky. Je zpracovatelná také jako strojní štuková omítka na provedenou podkladní jádrovou omítku. Vhodným podkladem je předpřipravené a vyzrálé pórabetonové zdivo (např. Qpor, Ytong,) nebo cihelné zdivo s vyplňenou spárou.	Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných chemických zušlechťujících přísad.	Strojné i ručně zpracovatelná jemná vápenocementová omítka pro vnitřní použití ve stavbách.

Technické parametry

Jsou stanoveny za předpokladu normálních podmínek, při teplotě vzduchu 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Pevnost v tlaku průměrná:	2,6 MPa (CSII dle ČSN EN 998-1)	Sypná hmotnost:	cca 1390 kg/m ³ suché směsi
Zrnitost:	0,0 – 0,6 mm	Objemová hmotnost:	cca 1700 kg/m ³ čerstvé směsi
Balení:	<ul style="list-style-type: none"> ■ pytel 40 kg ■ volně ložená v speciálních silech 	Doporučená minimální vrstva omítky:	5 mm
Spotřeba záměsové vody:	<ul style="list-style-type: none"> ■ na 1 pytel: cca 10,5 l ■ na 1 kg: cca 0,26 l 	Doporučená maximální vrstva omítky (v jedné vrstvě):	15 mm
Spotřeba suché směsi:	1,4 kg/m ² /1 mm	Doba zpracovatelnosti:	1,5 hod.
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1pytel = cca 5,7 m²/5 mm ■ 1 tuna = cca 47,6 m²/15 mm 	Doba mísení:	Strojní: kontinuálně Ruční: 3 – 5 min.
Maximální tloušťka omítky na beton:	5 mm	Doba zrání (vytvrdnutí):	1 mm/1 den (minimálně 14 dní)

Pokyny

1. Podklad:

Podklad musí být suchý, pevný, čistý, nezmrzlý, nezáprasený, nebo jinak znečištěný (např. oleje, mastnoty, případně zbytky izolačních nátěrů, odbednovacích olejů, starých omítek, solních výkvětů, sádry), nesmí být vodooodpudivý. Přichycení elektroinstalace a rozvodů provedte pomocí rychletuhnoucího cementu, nepoužívejte stavební sádro!

Doporučené maximální vlhkostí pro vybrané stavební materiály

Beton: <3 % (min. 3 měsíce vyzrálý)

Cihla: <3 %

Pórobeton: <4 %

2. Příprava podkladu:

Vždy si ověřte savost podkladu. Podklad ošetřete dle instrukci – viz niže. Zamezte tím následnému rychlému vyschnutí vrstvy omítky, které může způsobit zprahnutí pojiv, vznik trhlin nebo separaci omítky od podkladu. Vyplnění případných nerovností zdíva, ložních spár, drážek po elektroinstalaci apod., provedte např. pomocí MVS J v předstihu minimálně dvou dnů před samotným omítáním.

Interiér

Pálené cihelné a vápenopískové zdivo:

zkropit vodou, na povrchu se přitom nesmí vytvořit vodní film

Beton:

penetrační nátěr Knauf Betokontakt (max. 5 mm omítky)

Pórobeton:

Knauf Aufbrennsperre (ředění 1:3 s vodou)

Betonové, liaporové a jiné lehčené tvárnice:

vždy celoplošně použít Cementový podhoz – špric ve vrstvě cca 5 mm

Exteriér

Nevhodné do exteriéru!!

3. Pracovní postupy a použití:

Strojní zpracování:

Omítku rozmíchat s čistou vodou pomocí strojní techniky (např. PFT G4, šnekové čerpadlo D6-3). Při strojním zpracování směs rovnoměrně stříkejte na podklad ze vzdálosti cca 30 cm od povrchu. Na omítkové pistoli je vhodné použít trysku o Ø 10 – 12 mm. Délka hadic od omítacího stroje k pistoli max. Ø 25 mm. Orientační nastavení průtoku vody na stroji cca 400 – 450 l/hod, je ovšem u každého stroje individuální a bude se lišit v závislosti na opotřebení šnekového čerpadla. Směs nesmí po podkladu stékat, v případě potřeby omítku zahustěte snížením průtoku záměsové vody na stroji.

Ruční zpracování:

Omítku rozmíchat s čistou vodou ručním elektrickým pomaluběžným míšidlem 300 ot./min. Doba mísení je 3 – 5 minut. Směs vždy rozmíchejte do rovnoměrné konzistence bez hrudek. Směs nanášejte zednickou lžící nebo pomocí širokého nerezového hladítka.

Provedení omítky:

Na rohy přichyťte s předstihem rohové omítací profily pomocí rychletuhnoucího cementu. Na překlady, přechody materiálů a vyplněná místa po rozvodech aplikujte omítku a vmačkněte doní armovací tkaninu VERTEX R 85 10/10. Totéž platí i pro ostatní prostory kde je podklad s nevyplňenou spárou nebo nerovný a je nutné provést dvouvrstvou aplikaci strojní omítky. Tkaninu vždy vmačkněte do čerstvé omítky, nikdy ji nepokládejte na neomítнутý podklad. Tkanina musí být vložena s přesahem cca 100 mm a umístěna do cca 1/3 pod povrchem omítky. Omítku vždy nanášejte v rovnoměrné vrstvě, srovnejte latí a nechte zavadnout. Lehce navlhčeným pěnovým hledítkem ji můžete rozfilcovat a zatočit do rovnoměrné štukové podoby. Jemnější struktury dosáhnete použitím měkkého molitanového hladítka.

Dilatační spáry:

V místě styku dvou konstrukcí, např. strop/stěna, nebo jiných dilatačních celků, je vhodné proříznout omítku až na podklad a poté povrch vyhladit, zamezí se tak možnému vzniku neřízených trhlin v omítce. Pro správný detail vnitřního ostění okna doporučujeme použít Knauf PVC okenní profil, který zajistí pružné dilatující napojení omítky na okenní profil.

Strojní štuková vrstva:

V případně provádění strojního štukování pomocí MVS J je vhodné podkladní jádrovou omítku pouze hrubě srovnat a štukovou vrstvu MVS J nanášet po jejím zavadnutí, nejlépe druhý den.

4. Doporučené tloušťky:

Doporučená tloušťka omítky v jedné vrstvě na svíslých konstrukcích (stěny) je 10 – 15 mm. Při nutnosti vyrovnání větších nerovností a tloušťce omítky nad 15 mm je nutné její nanášení ve dvou vrstvách. První vrstvu je vhodné pročesat ozubeným hladítkem o velikosti zuba cca 6 × 6 mm. Druhá vrstva se nanáší na již zavadlou první vrstvu omítky (min. 24 hod). Celková tloušťka obou vrstev by neměla přesahovat 20 mm. Pro omítání stropů je povolena tloušťka omítky maximálně 10 mm.

5. Následná péče:

Omítku nechejte před dalšími navazujícími pracemi vytvrdnout a vyzrát (min. 14 dní). Během tuhnutí a tvrdnutí malty musí být čerstvě zhotovená omítka chráněna před nepřízní počasí (mráz, vítr, slunce, dešť).

6. Povrchové úpravy:

Vnitřní interiérové barvy, stěrky, šlechtěné minerální, nebo pastózní omítky Knauf.

Zvláštní upozornění

Práce neprovádějte za mrazu. Suchou maltovou směs smíchejte pouze s čistou vodou bez dalších přísad. Dodatečné přidávání kameniva či jiných přísad, nebo prosévání směsi je nepřípustné! Omítka nesmí být zpracovávána při teplotě vzduchu nebo podkladu nižší než +5 °C a vyšší než 25 °C. V případě vysokých teplot je vhodné omítku pravidelně vlhčit, kropit vodou. Vždy dodržujte řemeslné zásady, pytlovaný materiál umístěte na staveniště tak, abyste zamezili zbytečnému přenášení materiálu. Při omítání dodržujte platné normy pro navrhování a provádění omítka (ČSN EN 13914 – 1; ČSN EN 13914 – 2) a technologická doporučení výrobců zdicích prvků.

Používejte pouze vybavení, odolné působení alkalických látek (při styku s vodou dochází ke vzniku alkalického roztoku)

Bezpečnostní pokyny a ochrana zdraví

Používejte vhodný pracovní oděv, pomůcky a ochranné rukavice. Zamezte styku s kůží a očima. Maximálně zamezte tvorbě a šíření prachu. Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte. Při zasažení očí vymývejte prudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem. Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používáním nepředpokládá. Vždy se seznamte s informacemi v Bezpečnostním listu tohoto produktu, viz www.knauf.cz. Ve vytrvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky nezávadný. Obsah rozpustného šestimocného chrómu byl pomocí redukčního činidla snížen na koncentraci podle požadavku platných předpisů. Existuje pouze velmi malé nebezpečí senzibilizace kůže při zednických pracích. Nelze ale zcela vyloučit senzibilizaci při styku s kůží u velmi citlivých jedinců. Dlouhodobý a nebo opakovaný kontakt s pokožkou může vyvolat podráždění kůže.

R a S věty

DRÁŽDIVÝ, výstražný symbol nebezpečnosti Xi

Identifikace nebezpečných složek: cement

R-věty: R 36/37/38

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

S-věty: S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S 26 Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody

S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štit

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladování a manipulace**■ doba použitelnosti:**

Pytlovaný materiál zpracujte do 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

■ podmínky skladování:

Skladujte v suchém prostředí na dřevěném roštu, chráťte před vzdūšnou vlhkostí, max. možná relativní vlhkost vzduchu je 75 %. V opačném případě může dojít ke změnám zpracovatelských nebo užitných vlastností produktu.

Balení a expedice**■ pytlovaný na paletách:**

Balení: 40 kg, 25 pytlů na paletě

EAN: 8590408002390

NR: 00060344

■ volně ložené:

volně ložené v silech na objednávku

NR: 00083929

■ staveništění příprava

(podmínky na staveništi): podmínky pro dodání a zásobování sil na staveništi:

Odběratel zodpovídá za:

■ Přívod el. proudu – 400 V, zásuvka 32 A 5-ti kolíková, třífázový jistič 25 A zpožděný (typ C) (zapojeno odborně podle platných předpisů). Každý stroj má samostatný přívod.

■ Dodávku vody z řádu k silu v tlakové hadici 3/4" s Geka zakončením, tlak min. 3,5 baru.

■ Volně přístupnou a zpevněnou a průjezdnou komunikaci sjízdnou pro těžké nákladní vozy (40 t) po celou dobu umístění sila na staveništi, včetně zpevněné plochy pro postavení sila (dodržujte podmínky uvedené v ceníku Knauf).

Zajištění kvality**■ výroba dle norem**

Průmyslově vyráběná malta pro vnější/vnitřní omítku podle ČSN EN 998-1, pro kterou výrobce volí složení a výrobní postup tak, aby byly zajištěny předepsané vlastnosti směsi. Na výrobek je vydáno ES prohlášení o shodě, které prokazuje shodu s normou a přílohou ZA normy ČSN EN 998-1:2003. Výrobek nese označení **CE**.

■ výstupní kontrola

Kvalita produktu je průběžně kontrolována v laboratoři výrobního závodu. Ve výrobě je provozován certifikovaný systém řízení výroby a uplatňovaný certifikovaný systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001.

■ ekologie

Výrobní závod je certifikován dle ČSN EN ISO 14001.



Knauf Praha, spol. s r. o., Mladoboleslavská 949
197 00 Praha 9 – Kbely, CZ
2005

EN 9981
Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku (GP)

Reakce na oheň:	A1
Pevnost v tlaku:	CS II
Přídržnost:	min. 0,18 N (mm ⁻² FP.B)
Absorbce vody:	W0
Propustnost vodní páry:	μ 25
Tepliná vodivost: (tabulková hodnota):	(λ 10, dry) 0,47 W/m.K
Trvanlivost:	min. 10 cyklů

Poznámky**Balení:** Pytel 40 kg**NR:** 00060344**EAN:** 8590408002390**HOT LINE:** +420 844 600 600**Tel.:** +420 272 110 111**Fax:** +420 272 110 301**www.knauf.cz****info@knauf.cz****Knauf Praha, spol. s r. o.**
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00

Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Datum vydání: CZ/01/11

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.