

Klasický bílý malířský nátěr

Charakteristika	-homogenní směs kaolinů, bílých plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperze a vody
Použití	Malířský nátěr je určen k vnitřním nátěrům štukových i minerálních omítek , betonových i pórobetonových panelů, dřevotřísek, tapet apod.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">-výborná kryvost-vysoká paropropustnost-dobrá bělost-otěruvzdornost-lehká rozmíchatelnost s vodou-snadná roztíratelnost-dobrá přilnavost k podkladu
Vzhled a barevnost	Základní barva je barva bílá, barevných odstínů lze dosáhnout použitím běžných tónovacích přípravků (např.pigmenty Kana).
Aplikace	<p>Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty omytím mýdlovou vodou.. Silnější vrstvy starších nátěrů vytvářejících při mytí puchýřky je třeba oškrábat. Olejové nátěry se musí před aplikací malířského nátěru odstranit nebo alespoň zdrsnit smirkovým papírem. Menší nerovnosti a praskliny je nutno vyspravit sádkou. Skvrny po zatékání, vzlínající vlhkosti, kouři, sádkových výkvětech, plísňích či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy KESSL s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr.</p> <p>Nátěr lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním pomocí tlakového stříkacího zařízení. Před vlastní aplikací i během ní se doporučuje naředěný malířský nátěr řádně opakovaně promíchat. Nátěr se aplikuje ve 2 vrstvách, první nátěr nejlépe štětkou, druhý nátěr se provádí po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy.</p>
Ředění	<p>pro 1.nátěr - až 1 : 1 (nátěr : voda) – aplikace nejlépe štětkou</p> <p>pro 2.nátěr - cca 1 : 0,5 (nátěr : voda)</p>
Vydatnost	dle podkladu 6 - 8 m ² /kg pro jednovrstvý nátěr
Balení	Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 9,5 kg, 20 kg a 40 kg
Skladovatelnost	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
Doba zpracovatelnosti	12 měsíců

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22 a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Certifikát č . 204/C5/2012/010-030535 TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha*

Výrobní středisko Otovice
V Březinkách 185
362 32 Otovice
tel.: 353 449 767
fax: 353 564 027

www.kessler.cz
E-mail: otovice@kessler.cz