

Leicht-Glättoputz 130



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183722

EN 998-1: 2010

Sádrová malta pro vnitřní omítky B4/50/2, dle EN 13279-1

Vysoce kvalitní minerální lepicí malta pro lepení a a rmování tepelně izolačních desek (EPS, XPS, MW, dřevovláknitá izolace) na všechny nosné a rovné minerální podklady i v oblasti soklu. Vhodná pro lepení a a rmování tepelně izolačních desek na dřevěné podklady.

Reakce na oheň	Třída A1
Vzduchová neprůzvučnost	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Přídržnost	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1,17 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 1,28 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Počátek tuhnutí	> 50 minut
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tahu za ohybu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Pevnost v tlaku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$